

Termékleírás

A Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9 egy VOC-kompatibilis, magas szárazanyag-tartalmú akril szintelen lakk személy- és haszongépjárművek teljes és részleges fényezéséhez. Különösen ragyogó felületet és optimális területet biztosít oldószeres és vízalapú bázisfestékeken. A Mipa 2K-HS Klarlack CC 9 mind forszírozott szárítás, mind szobahőmérsékleten történő száradás esetén egyaránt rendkívül gyors meg- és átszáradást biztosít. További jelentős előnye, hogy az edző hozzáadását követően a viszkozitás növekedése nagyon lassú.

Míg a hagyományos, gyors száradású szintelen lakkok az edző hozzáadása után általában nagyon gyorsan besűrűsödnek, ami kedvezőtlen területéhez vezethet, a Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9 akár egy órán keresztül is állandó szórási viszkozitást biztosít az edző hozzáadását követően (ez a Mipa 2K-HS-Härter HS 25 és HS 35 használatára vonatkozik).

Ennek köszönhetően a hosszabb ideig tartó fényezési munkák is problémamentesen, optimális fedőlakk-területtel végezhetők el. Ez folyamatbiztos felhordást eredményez és jelentősen csökkenti a hibás fényezések kockázatát.

A Mipa 2K-HS Klarlack CC 9 forszírozott szárítást követően közvetlenül optimálisan polírozható és rendkívül ellenálló minden időjárási hatással, valamint kémiai és mechanikai terheléssel szemben. Neon színek (nappali fluoreszkáló színek) védőbevonataként is alkalmas. Egyszerű és biztonságos feldolgozás minden klimatikus körülmény között.


Kiadósság: 10,0 - 12,0 m²/l

Feldolgozási tudnivalók



Szín

színtelen



Keverési arány

Edző

Mipa 2K-HS-Härter

festék : edző (tömeg szerint)

–

festék : edző (térfogat szerint)

2 : 1



Edző

teljes fényezéshez

Mipa 2K-HS-Härter HS 25

Mipa 2K-HS-Härter HS 35

részleges fényezéshez

Mipa 2K-HS-Härter HS 10

–



Fazékidő

80 perc Mipa 2K-HS-Härter HS 10 edzővel 20°C-nál

100 perc Mipa 2K-HS-Härter HS 25 / HS 35 edzővel 20°C-nál



Hígítás

Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10

Mipa 2K-Verdünnung normal V 25

Mipa 2K-Verdünnung lang V 40



Szórási viszkozitás

Szórópisztoly

19 - 22 s 4 mm DIN

Airmix / Airless

–

**Felhordás****Felhordási mód**

Szórópisztoly

(magas nyomású technika)

Edző

–

Nyomás (bar)

2 - 2,5

Fúvóka (mm)

1,2 - 1,3

Rétegszám

1,5 - 2

Hígítás (%)

0 - 5

HVLP

(alacsony nyomású technika)

–

2 - 2,2

1,2 - 1,3

1,5 - 2

0 - 5

HVLP /

szórónyomás


–

0,7

–

–

–

**Szellőztetési idő**

1 - 3 perc a szórások között

10 - 15 perc forszírozott szárítás előtt

Szárazréteg-vastagság

50 - 60 µm

**Száradási idő****Tárgyhőm.**

20°C

Porszáraz

25-35 perc

Érintésszáraz

1-1,5 óra

Szerelhető

24 óra

Csiszolható

–

Átvonható

–

60°C

–

30 perc

2 óra

–

–

rövidhullámú

infravörös

szárítás

–

8 perc

–

–

–

középhullámú

infravörös

szárítás

–

10-15 perc

–

–

–

Ismertetőjegyek**Tárolás:**

eredeti zárt kiszerelésben legalább 3 év.

VOC-szabályozás:

EU határérték erre a termékre „B/d” kategóriában 420 g/l

Ez a termék legfeljebb 420 g/l tartalmú.

Feldolgozási feltételek: +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.