

## Termékleírás

A Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44 egy karcálló és könnyen tisztítható, nanotechnológián alapuló színtelen lakk. Mikrokarcolásokkal (pl. autósóban vagy mechanikai kopás által okozott) és vegyszerekkel szembeni rendkívüli ellenálló képessége miatt különösen személygépkocsik, motorkerékpárok, haszongépjárművek teljes vagy részleges festésére, valamint nagy igénybevételnek kitett alkatrészek (pl. járművek belső tere, motorkerékpár-tartályok, markolatok) bevonására alkalmas. Oldószeres és vízes bázisbevonatok átvonására egyaránt alkalmazható. A teljes mechanikai terhelhetőség és karcállóság 20°C-on legalább 7 napos száradási idő elteltével biztosított.


Kiadósság: 10,0 - 12,0 m<sup>2</sup>/l

## Feldolgozási tudnivalók



## Szín

színtelen



## Keverési arány

## Edző

Mipa 2K-HS-Härter

festék : edző (tömeg szerint)

–

festék : edző (térfogat szerint)

2 : 1



## Edző

## teljes lakkozáshoz

Mipa 2K-HS-Härter HS 25

Mipa 2K-HS-Härter HS 35

## részlakkozáshoz

Mipa 2K-MS-Härter HS 10

–



## Fazékidő

1 óra Mipa 2K HS 10 edzővel 20°C-nál

2,5 óra Mipa 2K HS 25 / HS 35 edzővel 20°C-nál




## Hígítás

Mipa 2K Verdünnung kurz V 10

Mipa 2K Verdünnung normal V 25

Mipa 2K Verdünnung lang V 40



## Szórási viszkozitás

## Szórópisztoly

19 - 22 s 4 mm DIN

Airmix / Airless

–



## Felhordás

## Felhordási mód

Szórópisztoly  
(magas nyomású technika)

HVLP  
(alacsony nyomású technika)

HVLP /  
fúvóka-belsőnyomás

## Edző

–

## Nyomás (bar)

2 - 2,5

2 - 2,2

0,7

## Fúvóka (mm)

1,2 - 1,3

1,2 - 1,3

–

## Rétegszám

1,5

1,5


–

## Hígítás (%)

0 - 5

0 - 5

–



## Szellőztetési idő

1 - 3 perc a szórások között

10 - 15 perc forszírozott szárítás előtt

## Szárzréteg-vastagság

50 - 60 µm



## Száradási idő

| Tárgyhőm.                              | Porszárz   | Érintésszárz | Szerelhető | Csiszolható | Átvonható |
|----------------------------------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| 20°C                                   | 25-30 perc | 12 óra       | 24 óra     | —           | —         |
| 60°C                                   | —          | 30 perc      | 2 óra      | —           | —         |
| rövidhullámú<br>infravörös<br>szárítás | —          | 8 perc       | —          | —           | —         |
| középhullámú<br>infravörös<br>szárítás | —          | 10-15 perc   | —          | —           | —         |

## Ismertetőjegyek

**Tárolás:** eredeti zárt kiszerelésben legalább 3 év.

**VOC-szabályozás:** EU határérték erre a termékre „B/d” kategóriában 420 g/l  
A termék tartalma legfeljebb 420 g/l.

**Feldolgozási feltételek:** +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

**Egyéb tudnivalók:** optimális felhordás: ½ réteg vékony, zárt felvitele, majd 1 egyenletesen terülő rétegben készre lakkozás.