

Termékleírás

A Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 egy karcálló 2K-HS-akril-lakk, amely Reflow technológián alapul. Mikrokarcolásokkal (pl. autómosók által generált) és vegyszerekkel szembeni ellenálló képessége miatt a Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 különösen alkalmas autók, motorkerékpárok és haszongépjárművek kiváló minőségű teljes és részleges bevonására. Alkalmazása rendkívül egyszerű és ideális vízbázisú festékek átfestésére. VOC-kompatibilis.


Kiadósság: 6,0 - 8,0 m²/l

Feldolgozási utasítások



Szín

színtelen



Keverési arány

Edző

Mipa 2K-MS-Härter
Mipa 2K-HS-Härter

festék : edző (tömeg szerint)

—
—

festék : edző (térfogat szerint)

2 : 1
3 : 1



Edző

teljes lakkozáshoz

Mipa 2K-MS-Härter MS 25/40
Mipa 2K-HS-Härter HS 25/35

részlakkozáshoz

Mipa 2K-MS-Härter MS 10
Mipa 2K-HS-Härter HS 10



Fazékidő

1 óra Mipa 2K MS 10 / HS 10 edzővel 20°C-nál
4 óra Mipa 2K MS 25 / HS 25 edzővel 20°C-nál
6 óra Mipa 2K MS 40 / HS 35 edzővel 20°C-nál



Hígítás

Mipa 2K Verdünnung kurz V 10
Mipa 2K Verdünnung V 25
Mipa 2K Verdünnung lang V 40



Szórási viszkozitás

Mipa 2K-MS edzők használata esetén nem szükséges hígítót hozzáadni.

Szórópisztoly

18 - 20 s 4 mm DIN

Airmix / Airless

—



Felhordás

Felhordási mód

Szórópisztoly
(magas nyomású technika)
HVLP
(alacsony nyomású technika)

Edző

—
—

Nyomás (bar)

2 - 2,5
2 - 2,2

Fúvóka (mm)


1,2 - 1,3
1,2 - 1,3

Rétegszám

1 - 2
1 - 2

Hígítás (%)

5 - 10
5 - 10



Szellőztetési idő

5 - 10 perc a szórások között
10 - 15 perc forszírozott szárítás előtt

Szárazréteg-vastagság

40 - 50 µm

**Száradási idő**

Tárgyhőm.	Porszáraz	Érintésszáraz	Szerelhető	Csiszolható	Átvonható
20°C	25-30 perc	6 - 8 óra	24 óra	—	—
60°C	—	30 perc	1 óra	—	—
rövidhullámú infravörös szárítás	—	8 perc	—	—	—
középhullámú infravörös szárítás	—	10-15 perc	—	—	—

Ismertetőjegyek**Tárolás:** eredeti zárt kiszerelésben minimum 3 év.**VOC-szabályozás:** EU határérték erre a termékre „B/e” kategóriában 840 g/l
A termék tartalma maximum 500 g/l.**Feldolgozási feltételek:** +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.**Feldolgozási utasítások:** a BC alaplakkoknál egy vékony első szóróréteg szükséges, amelyet kb. 3-5 perc szikkadás után 1-2 normál szóróréteggel kell lefedni.