

Termékleírás

A Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95 egy karcálló 2K-HS-akril-lakk, amely Reflow technológián alapul. Mikrokarcolásokkal (pl. autómosók által generált) és vegyszerekkel szembeni ellenálló képessége miatt a Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95 különösen alkalmas autók, motorkerékpárok és haszongépjárművek kiváló minőségű teljes és részleges bevonására. Alkalmazása rendkívül egyszerű és nagy felületeken vagy magasabb hőmérsékleten történő feldolgozás esetén optimális szórás- és felvételt biztosít. VOC-kompatibilis.


Kiadósság: 6,0 - 8,0 m²/l

Feldolgozási tudnivalók



Szín

színtelen



Keverési arány

Edző

festék : edző (tömeg szerint)

festék : edző (térfogat szerint)

Mipa 2K-MS-Härter

–

2 : 1

Mipa 2K-HS-Härter

–

2 : 1



Edző

teljes lakkozáshoz

Mipa 2K-MS-Härter MS 25 / MS 40

Mipa 2K-HS-Härter HS 25 / HS 35

részlakkozáshoz

Mipa 2K-MS-Härter MS 10

Mipa 2K-HS-Härter HS 10



Fazékidő

1 óra Mipa 2K-MS-Härter MS 10 / HS 10 edzővel 20°C-nál

4 óra Mipa 2K-MS-Härter MS 25 / HS 25 edzővel 20°C-nál

6 óra Mipa 2K-MS-Härter MS 40 / HS 35 edzővel 20°C-nál



Hígítás

–



Szórési viszkozitás

edző hozzáadása után szóráskész

Szórópisztoly

18 - 21 s 4 mm DIN

Airmix / Airless

–



Felhordás

Felhordási mód

Edző

Nyomás (bar)

Fúvóka (mm)

Rétegszám

Hígítás (%)

Szórópisztoly

(magas nyomású technika)

–

2 - 2,5

1,2 - 1,3

1 - 2

5 - 10

HVLP

(alacsony nyomású technika)

–

2 - 2,2

1,2 - 1,3

1 - 2

5 - 10

HVLP

fúvóka belsőnyomás


–

0,7

–

–

–



Szellőztetési idő

5 - 10 perc a szórások között

10 - 15 perc forszírozott szárítás előtt

Szárazréteg-vastagság

40 - 50 µm



Száradási idő

Tárgyhőm.	Porszár	Érintésszár	Szerelhető	Csiszolható	Átvonható
20°C	25-30 perc	6 - 8 óra	24 óra	—	—
60°C	—	30 perc	1 óra	—	—
rövidhullámú infravörös szárítás	—	8 perc	—	—	—
középhullámú infravörös szárítás	—	10-15 perc	—	—	—

Ismertetőjegyek

Tárolás: eredeti zárt kiszerelésben legalább 3 év.

VOC-szabályozás: EU határérték erre a termékre „B/e” kategóriában 840 g/l
A termék tartalma legfeljebb 530 g/l.

Feldolgozási feltételek: +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.