


Jellemzők

Elastikus, selyemfényű 2K-MS-Lakk, különösen az bázisbevonatok átfedésére (Mipa BC és MipaWBC) a műanyag felületeken. Kiváló időjárásállóság és sárgulásállóság. Nagy mechanikai és vegyi ellenállás.

Kiadósság: 6,0-8,0 m²/l

Felhordási utasítások**Szín**

Színtelen

**Keverési arány**

Edző

Súly (lacquer : hardener)

Térfogat(lacquer : hardener)

Mipa 2K-MS-Härter

--

2:1

**Edző**

Teljes fényezéshez

Mipa 2K-MS-Härter MS 25/MS40

Részleges fényezéshez

Mipa 2K-HS-Härter MS 10

**Fazékidő**

2 óra Mipa 2K-MS-Härter MS 10, 20 °C-on

6 óra Mipa 2K-MS-Härter MS 25, 20 °C-on

8 óra Mipa 2K-MS-Härter MS 40, 20 °C-on

**Hígítás**

10-15 % Mipa 2K-Verdünnung V 25

**Szórás viszkozitás**

Felső tartályos sz.pisztoly


Airmix / Airless

18 - 20 s 4 mm DIN



Felhordási javaslat

Felhordás	Edző	Nyomás(bar)	Fúvóka méret (mm)	Rétegszám	Hígító
felső tartályos (magasnyomású)		2-2,5	1,2-1,3	2	10-15
HVLP(alacsony nyomású)		2-2,2	1,2-1,3	2	10-15



Átszellőztetés

5-8 perc rétegek között
10-15 perc kabin szárítás előtt

Száraz rétegvastagság

50-60 µm



Száradási idő

Tárgy hőmérséklet	porszáraz	érinthető	szerelhető	csiszolható	átfesthető
20 °C	30 perc	12 óra	24 óra		
60 °C	5 perc	30 perc	2 óra		
infraszárítás (rövidhullám)		8 perc			
infraszárítás (közepes hullám)		10-15 perc			

Megjegyzés

Tárolás: Gyári bontatlan dobozában legalább 3 évig

VOC szabályozás: A termék EU-határértéke B / e kategória 840 g / IEz a termék max. 575 g / l

Feldolgozási feltételek: : +10 °C és 80 % relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegőszellőztetésről.

Feldolgozási utasítások:

