

Termékleírás

A Mipa 2K-Transparent Sealer egy szintelen 2K tapadásjavító csiszolatlan festékrétegekhez. Különösen gazdaságos átfestéshez és feliratozáshoz. Nincs látható festékszóró köd. Kitt foltok szigetelésére is alkalmazható. Kromátmentes, optimális takarás.


Kiadósság: 12 - 15 m²/l (20-30 µm szárazréteg-vastagságnál)

Feldolgozási tudnivalók



Szín

tejszerű ködös



Keverési arány

Edző

Mipa 2K-Härter H 10

Mipa 2K-MS-Härter

festék : edző (tömeg szerint)

–

–

festék : edző (térfogat szerint)

2 : 1

2 : 1



Edző

teljes fényezéshez

Mipa 2K-MS-Härter MS 25

Mipa 2K-MS-Härter MS 40

részleges fényezéshez

Mipa 2K-Härter H 10

Mipa 2K-MS-Härter MS 10



Fazékidő

2 óra Mipa 2K-Härter H 10 edzővel 20°C-nál


2 óra Mipa 2K-MS-Härter MS 10 edzővel 20°C-nál

3 óra Mipa 2K-MS-Härter MS 25 / 40 edzővel 20°C-nál



Hígítás

Mipa 2K-Verdünnung normal V 25, 0-5%-ban



Szórási viszkozitás

Szórópisztoly

16 - 18 s 4 mm DIN

Airmix / Airless

–



Felhordás

Felhordási mód

Szórópisztoly
(magas nyomású technika)

Edző

–

Nyomás (bar)

1,6 - 2

Fúvóka (mm)

1,3 - 1,5

Rétegszám

1 - 2

Hígítás (%)

0 - 5

HVLP

(alacsony nyomású technika)

–

1,6 - 2

1,3 - 1,5

1 - 2

0 - 5



Szellőztetési idő

5 - 8 perc a szórások között

10 - 15 perc forszírozott szárítás előtt

Szárazréteg-vastagság

20 - 30 µm

**Száradási idő****Tárgyhőm.**

20°C

Porszáraz

–

Érintésszáraz

–

Szerelhető

–

Csiszolható

–

Átvonható

15-20 perc

Ismertetőjegyek**Tárolás:**

eredeti zárt kiszerelésben legalább 3 év.

VOC-szabályozás:EU határérték erre a termékre „B/c” kategóriában 540 g/l
Ez a termék legfeljebb 494 g/l tartalmú.**Feldolgozási feltételek:** +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.**Egyéb tudnivalók:**

az aljzatnak tisztának, száraznak és zsírtalannak kell lennie.

A csupasz fémfelületeket az optimális korrózióvédelem elérése érdekében le kell alapozni. A Mipa 2K-Transparent Sealer tapadásjavítót 24 órán belül le kell fedni. Ha a száradás 24 óránál hosszabb ideig tart, köztes csiszolás szükséges.