

Jellemzők

A Mipa kétkomponensű lakk spray egy gyorsan száradó, magas fényű átlátszó lakk. A 2-es bevonat optimális áramlást biztosít. Nagy ellenállóképesség minden időjárási körülményeknek, valamint a kémiai és mechanikai hatásoknak is ellenáll.


Kiadósság: -- m²/l

Felhordási utasítások



Szín

Színtelen



Keverési arány

Edző

Súly (lacquer : hardener)

Térfogat(lacquer : hardener)



Edző

Teljes fényezéshez

Részleges fényezéshez



Fazékidő

5-6 óra



Hígítás



Szórás viszkozitás

Felső tartályos sz.pisztoly

Airmix / Airless



Felhordási javaslat

Felhordás

Edző

Nyomás(bar)


Fúvóka méret
(mm)

Rétegszám

Hígító

fújás teszt szükséges --
szórási távolság 25
cm

2-3



Átszellőztetés

5 perc rétegek között

Száraz rétegvastagság

40-50 µm



Száradási idő

Tárgy hőmérséklet	porszáraz	érinthető	szerezhető	csiszolható	átfesthető
20 °C	10-15 perc	4 óra	24 óra		

Megjegyzés

Tárolás: Zárt, hűvös, száraz helységben eredeti dobozában legalább 2 évig

VOC szabályozás: A termék EU-ra vonatkozó határértéke (B / e kategória): 840 g / l Tartalom: Ez a termék maximum 840 g / l

Feldolgozási feltételek: + 10 ° C és legfeljebb 80% relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegőszellőztetésről.