


Jellemzők

A Mipa Aktivprimer egy savas, kromátmentes 2K alapozó, amelyet kifejezetten az alumínium szubsztrátok számára fejlesztettek ki. Aktiv korrózióvédelemmel és kiváló tapadással vasra, acélra és horganyzott felületekre. A Mipa Aktivprimer átfedhető az összes Mipa 1K és 2K rendszerrel (kivéve az epoxi bevonó rendszereket és a vízbázisú rendszereket). Háromrétegű alkalmazásban (Aktivprimer / filler / fedő festék).

Kiadósság: 8-10 m²/l

Felhordási utasítások**Szín**

Sárgás zöld

**Keverési arány****Edző**

Mipa Harter WPZ

Súly (lacquer : hardener)

Térfogat(lacquer : hardener)

2:1

1:1 (nagyobb felületre)

**Edző**

Teljes fényezéshez


Részleges fényezéshez

**Fazékidő**

12 óra Mipa Harter WPZ hozzáadása után 20 °C-on

**Hígítás**

Edző hozzáadása után készen áll a használatra

**Szórás viszkozitás**


Felső tartályos sz.pisztoly

Airmix / Airless

16 - 18 s 4 mm DIN

**Felhordási javaslat**

Felhordás	Edző	Nyomás(bar)	Fúvóka méret (mm)	Rétegszám	Hígító
Felsőtartályos (magasnyomású)		1,6-2	1,3-1,5	1-1,5	--

**Átszellőztetés**

Száraz rétegvastagság

10 - 15 µm



Száradási idő

Tárgy
hőmérséklet

porszáraz

érinthető

szerelhető

csiszolható

átfesthető

20 °C

4-6 perc

20-25 perc

30 perc és 8
óra között

Megjegyzés

Tárolás: Eredeti dobozában bontatlanul legalább 2 évig

VOC szabályozás: EU határérték a termékre (B / c kategória): 780 g / IEz a termék max. 704 g / l VOC.

Feldolgozási feltételek :
+10 °C és 80 % relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegő szellőztetésről.

Feldolgozási utasítások: Ne használja a hőre lágyuló felületekre. Ne fedje át poliészter tartalmú anyagokkal. Az alapfelületnek tisztának, száraznak és csiszoltnak kell lennie. Távolítsa el a nem kikeményedett régi festékeket és az alapozó bevonatokat. A cink felületeket kezelni kell Mipa Zinkreiniger-tel. Próbáld ki előzetesen a tapadást rozsdamentes acélon és nehéz fémeken. A Mipa Aktivprimert 8 órán belül át kell festeni. A Mipa Aktivprimer által alapozott részeket védje a nedvességtől. Ne alkalmazzon közvetlenül lúgos anyagokat, pl. Mipa EP 100-20, Mipa EP Grundierfiller vagy Mipa WBC a Mipa Aktivprimeren. Ne tartsa lerakódott vas konténerekben.