


Termékleírás

A Mipa Aktivprimer egy savra keményedő, krómmentes kétkomponensű alapozó, melyet kifejezetten alumínium felületekhez fejlesztettek ki aktív korrózióvédelemmel, valamint kiváló tapadással vas-, acél- és horganyzott felületeken. A Mipa Aktivprimer minden Mipa 1K- és 2K-rendszerrel átfesthető (kivétel: epoxi lakkrendszerekkel és vízbázisú alaplakkokkal). A felhordás háromrétegű eljárásban (Aktivprimer / töltőanyag / fedőlakk) is elvégezhető.

Kiadósság: 8,0 - 10,0 m²/l

Feldolgozási tudnivalók**Szín**

sárgászöld lazúros

**Keverési arány****Edző**

Mipa Härter WPZ

festék : edző (tömeg szerint)

–

–

festék : edző (térfogat szerint)

2 : 1

1 : 1 (nagy felületeknél)

**Edző**

teljes fényezéshez

–

részleges fényezéshez


–

**Fazékidő**

12 óra Mipa Härter WPZ edzővel 20°C-nál

**Hígítás**

–

**Szórési viszkozitás**

Szóráskész viszkozitás az edző hozzáadása után.

Szórópisztoly

16 - 18 s 4 mm DIN

Airmix / Airless

–

**Felhordás****Felhordási mód**

Szórópisztoly
(magas nyomású technika)

Edző

–

Nyomás (bar)

1,6 - 2

Fúvóka (mm)


1,3 - 1,5

Rétegszám

1 - 1,5

Hígítás (%)

–

**Szellőztetési idő**

–

Szárazréteg-vastagság

10 - 15 µm

**Száradási idő**

Tárgyhőm.	Porszáráz	Érintésszáráz	Szerelhető	Csiszolható	Átvonható
20°C	4-6 perc	20-25 perc	–	–	30 perctől legfeljebb 8 óra

Ismertetőjegyek

Tárolás: eredeti zárt kiszerelésben legalább 2 év.

VOC-szabályozás: EU határérték erre a termékre „B/c” kategóriában 780 g/l
Ez a termék legfeljebb 704 g/l tartalmú.

Feldolgozási feltételek: +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

Egyéb tudnivalók: nem alkalmazható hőre lágyuló (termoplasztikus) aljzatokon.
Poliészter alapú anyagokkal nem vonható át.
Az aljzatnak tisztának, száraznak és zsírtmentesnek kell lennie. A felületeket meg kell csiszolni. A nem kikeményedett régi festékrétegeket vagy alapozókat el kell távolítani.
A horganyzott felületeket Mipa Zinkreiniger használatával elő kell kezelni. Rozsdamentes acél és nehézfém-felületeken a tapadást előzetesen ellenőrizni kell.
A Mipa Aktivprimer alapozót 8 órán belül át kell festeni; a vele alapozott alkatrészeket nedvességtől védeni kell.
Nem vonható át közvetlenül lúgos (bázikus) anyagokkal, mint például Mipa EP 100-20, Mipa EP Grundierfiller vagy Mipa WBC.
A felbontott anyagot nem szabad vas edényben tárolni.