

### Jellemzők

A Mipa Anti-Szilikon-Zusatz elkerüli a kráteresedést ,mikor előfordulhat a felületeken szilikon, polír, viasz és zsír . Alkalmas Mipa 2K festékekhez (OC / AC / PUR / PUR HS) és szintetikus gyantákra alapuló Mipa festékekhez.

Hozzáadandó mennyiség: 2- max. 5% Mipa Anti-Szilikon-Zusatz az

alap festék vagy az edző hozzáadása után 2K festékanyag esetén.


Kiadósság: --

### Felhordási utasítások



#### Szín

színtelen



#### Kevertési arány

Edző

--

súly alapján lakk : edző

--

térfogat alapján lakk : edző

--



#### Edző

teljes festésnél

--

rész festésnél

--




#### Fazékidő

--



#### Hígítás

--



#### Fújási viszkozitás

Fújó pisztoly

--


Airmix/Airless

--



#### Felhordási javaslat

Felhordás



#### Átszellőztetés

--

**Szárazréteg vastagság**

--



**Száradási idő**

Tárgy hőmérséklet    porszáraz    fogható    szerelhető    csiszolható    átfesthető

**Megjegyzések**

<b>Tárolás:</b>	eredeti lezárt dobozban legalább 3 évig
<b>VOC-szabályozás:</b>	--
<b>Feldolgozási feltételek:</b>	+ 10 ° C és legfeljebb 80% relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegő szellőztetésről.
<b>Feldolgozási utasítások:</b>	A Mipa Anti-Szilikon-Zusatz használata nem befolyásolja a száradási időt