

Termékleírás

A Mipa Bumper-Paint-Spray egy kiváló minőségű, gyorsan száradó szerkezeti bevonat strukturált műanyag alkatrészek festésére, ahol javítási vagy csiszolási munkák miatt az eredeti szerkezetet vissza kell állítani. Ezenkívül a sima műanyag felületek strukturált megjelenésű felületekké alakíthatók a Mipa Bumper-Paint-Spray segítségével. Különösen alkalmas tipikus műanyag felületekre, például lökhárítókra, külső tükrökre, spoilerekre, stb., illetve effekt-spray-ként történő használatra.

Felhasználási tudnivalók



Felület:

a személygépkocsi-ágazatban általánosan használatos műanyagok, mint például ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, kemény PVC.

Előkezelés / tisztítás:

Részletes információk a „Felület előkészítése” részben.

Főbb jellemzők:

gyorsan száradó
kiváló tapadás
átfesthető Mipa 1K akrilfestékekkel
egyenletes textúrájú felületet biztosít
nagyon jó fedőképesség
kopásálló és nem krétásodó

Szín / fényesség:

fekete (0001), szürke (0002) / selyemfényű




Előkészület:

a sprayt használat előtt 1-2 percig erőteljesen rázni!



Szórásmenetek:

Próbafújás szórótávolsága kb. 20-30 cm
2-3 szórásmenet, szárazréteg-vastagság 40-50 µm




Szellőztetési idő:

3-5 perc a szórásmenetek között



Munkafolyamat befejezése:

A fúvókát használat után fejfel lefelé fordítva üresedésig fújatni, ami megakadályozza a festékanyag beszáradását a fúvókafejben.



Száradási idők 20°C-nál

porszáráz	~ 10 perc elteltével
érintésszáráz	~ 1-2 óra elteltével
szerelésre kész	~ 12 óra elteltével

Felhasználási feltételek:

+10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

Tárolás:

jól lezárva hűvös, száraz helyiségben 2 évig tárolható

VOC-szabályozás:

EU határérték erre a termékre „B/e” kategóriában 840 g/l
Ez a termék legfeljebb 700 g/l tartalmú.

Biztonsági tanácsok:

lásd a Biztonsági adatlapot

Felület előkészítése:

Műanyag aljzatok:

1. Festés előtt az alkatrészek temperálása 60 percig 60°C-on.
2. Zsírtalanítás Mipa Kunststoffreiniger antistatisch vagy Mipa Silikonentferner anyaggal.
3. Alapos csiszolás MP Softpad Superfine termékkel Mipa Kunststoffreiniger antistatisch vagy Mipa Silikonentferner alkalmazásával.
4. Utótisztítás Mipa Kunststoffreiniger antistatisch vagy Mipa Silikonentferner anyaggal.
5. Az alkatrészeket hagyni kell teljesen megszáradni.
6. Elektrosztatikus töltések semlegesítésére ajánlott:
a felületek MP X-ION ionizáló pisztollyal történő lefújása, egy műveletben tisztít és semlegesít, csökkenti a porzárványokat festéskor. Ezen túlmenően a festék felhősödése megelőzhető metál-/effekt-bázislakkokkal történő átfestéssel.

FIGYELEM: a formaelválasztó-szereket teljesen el kell távolítani!

Az előkezelés után javasoljuk egy vízteszt elvégzését; amennyiben a víz erőteljesen leperreg, meg kell ismételni az előkezelést.

A forgalomban lévő legkülönbözőbb műanyagtypusok és keverékek miatt előzetes vizsgálatok elvégzése javasolt az adott műanyag-alkatrészekben.