

jellemzői

A Mipa Bumper Paint 1K bevonat. Lökékhárítók, díszlécek, tűkőrborítások, stb. műanyag felületekre javasolt. Közvetlen felhordás a tisztított ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC kemény anyagból készült műanyag felületekre. Gyors száradás és könnyű feldolgozás, valamint jó időjárásállóság jellemzi. Hőálló 70 ° C-ig.


kiadósság: 7,7 – 8,2 m²/l

Verarbeitungshinweise



szín

Fekete, Sötét szürke
Szürke



keverési arány

edző

--

súly alapján lakk : edző

--

térfogat alapján lakk : edző

--



edző

teljes festésnél

--

rész festésnél

--



fazékidő


--



hígítás

10 - 15 % Mipa Verdünnung UN

10 - 15 % Mipa Verdünnung UN 21



szórási viszkozitás

felső tartályos pisztoly

18-22 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

--



felhordási javaslat

felhordás

felső tartályos
pisztoly (magas
nyomású technika)

edző

--

nyomás
(bar)

2 – 2,5

fúvóka
(mm)


1,6 - 1,8

spray

2

hígítás

10-15



átszellőztetés

5 – 8 perc rétegek között

10 - 15 perc kabinszáritás előtt



száradási idő

tárgy
hőmérséklet
20 °C

porszáraz

20 perc

fogható

60 perc

szerelhető

24 óra

csiszolható

--

átfesthető

--

megjegyzés

tárolás:	Eredeti lezárt dobozban legalább 3 évig
VOC-szabályozás:	EU-határérték a termék kategóriában B/c 840 g/l Ez a termék maximum tartalmazza 539 g/l
feldolgozási feltételek:	+10 °C és 80 % relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegő szellőztetésről.
feldolgozási utasítások:	A festés előtt a festendő részeket 60 percig 60 °C-on hőkezeljük. Alaposan zsírtalanítsa Mipa Kunststoffreiniger vagy Mipa Silikonentfernerrel. Alaposan csiszolja meg MP Softpad szuper finom csiszolóval. Tisztítsuk meg a felületet Mipa Kunststoffreiniger vagy Mipa Silikonentfernerrel. Hagyjuk a részeket megszáradni! Figyelem: az elválasztó szert teljesen távolítsa el! Befejezés után javasoljuk a nedves próbát, ha a víz gyorsan lefolyik, ismételje meg a kezelést. Festésfelépítmény L7 „Kunststoff-Lackierung“.