

Termékleírás

A Mipa EP-Primer-Surfacer egy kromátmentes, epoxigyanta alapú nedves-a-nedvesre töltőanyag hasznongépjárműgyártásban és autójavításban való használatra. A kitűnő területnek, a nagyon gyors száradásnak és a kiváló szórás-kód-felvételnek köszönhetően már kb. 30-45 perc elteltével garantált a gyors átfesthetőség, miközben megőrzi az optimális fényességét. Kitűnően alkalmazható alapozóként poliészter kitt és poliészter spray filler alá. Tapad acél, alumínium és horganyzott felületeken.


Kiadósság: 9 - 10 m²/l (35 µm szárazréteg-vastagságnál)

Feldolgozási tudnivalók



Szín

világosszürke



Keverési arány

Edző

Mipa Härter E 5

festék : edző (tömeg szerint)

–

festék : edző (térfogat szerint)

2 : 1



Edző

teljes lakkozáshoz

–

részlakkozáshoz

–



Fazékidő

5 óra Mipa Härter E 5 használatával 20°C-nál



Hígítás

10 - 25% Mipa 2K-Verdünnung



Szórási viszkozitás

Szórópisztoly

16 - 22 s 4 mm DIN

Airmix / Airless

–



Felhordás

Felhordási mód

Edző

Nyomás (bar)

Fúvóka (mm)

Rétegszám

Hígítás (%)

Szórópisztoly

(magas nyomású technika)

–

1,6 - 2

1,3 - 1,6

1 - 2

10 - 25

HVLP

(alacsony nyomású technika)


–

1,6 - 2

1,3 - 1,6

1 - 2

10 - 25



Szellőztetési idő

5 - 8 perc a szórások között

10 - 15 perc forszírozott szárítás előtt

Szárazréteg-vastagság

25 - 50 µm

**Száradási idő****Tárgyhőm.**

20°C

Porszár

10 - 15 perc

Érintésszáraz

–

Szerelhető

–

Csiszolható

–

Átvonható

30 - 45 perc

Ismertetőjegyek**Tárolás:** eredeti zárt kiszerelésben legalább 3 év.**VOC-szabályozás:** EU határérték a termékre B/c kategóriában 540 g/l
A termék tartalma legfeljebb 540 g/l.**Feldolgozási feltételek:** +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

Egyéb tudnivalók: az aljzatnak tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie.
Felület-előkészítés: minden felületet előzetesen le kell tisztítani Mipa Silikonentferner anyaggal.
Horganyzott aljzatokhoz ammónialúgos nedvesítőszerezes mosás javasolt.
Előkezelés: az alumíniumot P 220-szal, az acélt P 120-szal kell csiszolni. Csiszolás után ismét alaposan meg kell tisztítani Mipa Silikonentferner anyaggal.
Átkittelhető 60°C-nál 30 perc, vagy szobahőmérsékleten 12 óra elteltével.
Átkitteléskor vagy Mipa P 60 S PE-Spritzfüller alkalmazásakor nem szabad túllépni a legfeljebb 25 µm-es rétegvastagságot (1 vékony szórás-réteg).
Amennyiben nagyobb rétegvastagságra van szükség, a Mipa EP-Primer Surfacer akár kb. 120 µm szárazréteg-vastagságig is felhordható. Ebben az esetben azonban a száradási időnek legalább 16 órának kell lennie szobahőmérsékleten. 48 óránál hosszabb száradás esetén az alapozást át kell csiszolni.