


Jellemzők

A Mipa Etch-Filler HB Spray kiemelkedő egykomponensű töltőanyag, ami aktív védelmet nyújt a korrózió ellen. Kiváló tapadás és nagy töltési teljesítmény. A nagy anyagbevitel nem csak magas felépítésű bevonási folyamatot garantál, gyors és hatékony munkavégzést is biztosít. Professzionális minőség! Tapadás vason, acélon, cinken és megfelelő előkezeléssel alumíniumon, valamint az automatizálási iparban használt összes hagyományos műanyagon (tesztelés szükséges). Magas védelmet nyújt a korrózió ellen.

Kiadósság: 6-8 m²/l

Felhordási utasítások**Szín**

világosszürke, sötétszürke matt

**Keverési arány**

Edző

Súly (lacquer : hardener)

Térfogat (lacquer : hardener)

**Edző**

Teljes fényezéshez

Részleges fényezéshez


**Fazékidő****Hígítás****Szórás viszkozitás**

Felső tartályos sz. pisztoly

Airmix / Airless

**Felhordási javaslat**

Felhordás	Edző	Nyomás(bar)	Fúvóka méret (mm)	Rétegszám	Hígító
fújás teszt szükséges szórási távolság 20-50 cm	--			2-3	

**Átszellőztetés**

5-8 perc rétegek között
10-15 perc szárítás előtt

Száraz rétegvastagság

50-80 µm

**Száradási idő**

Tárgy hőmérséklet	porszáraz	érinthető	szerelhető	csiszolható	átfesthető
20 °C	5 perc	10 perc	--	30 perc	30 perc

Megjegyzés

Tárolás: Zárt, hűvös, száraz helységben eredeti dobozában legalább 2 évig

VOC szabályozás: A termék EU-ra vonatkozó határértéke (B / e kategória): 840 g / l Tartalom: Ez a termék maximum 700 g / l VOC-ot tartalmaz [5,84 lbs / gal]

Feldolgozási feltételek: + 10 ° C és legfeljebb 80% relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegőszellőztetésről. A poliészter töltőanyagok és kiték 10 ° C alatti hőmérsékleten nem térhálósodnak.

