

Technikai adatlap

Jellemzők

A Mipa Etch-Primer Spray egy gyorsan száradó, egykomponensű adhéziós promóter. Kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik a színesfémekhez. Szín: sárgás zöld átlátszó. Tapadás vashoz, acélhoz, cinkhez és alumíniumhoz. Átfesthető minden oldószeres 1K és 2K bevonattal.


Kiadósság: 6-8 m²/l

Felhordási utasítások



Szín

Sárgás zöld átlátszó



Keverési arány

Edző

Súly (lacquer : hardener)

Térfogat(lacquer : hardener)



Edző

Teljes fényezéshez

Részleges fényezéshez



Fazékidő



Hígítás




Szórás viszkozitás

Felső tartályos sz.pisztoly

Airmix / Airless

**Felhordási javaslat**

Felhordás	Edző	Nyomás(bar)	Fúvóka méret (mm)	Rétegszám	Hígító
fújás teszt szükséges szórási távolság 20-30 cm	--			2-3	

**Átszellőztetés**

3-5 perc rétegek között

Száraz rétegvastagság

5-10 µm

**Száradási idő**

Tárgy hőmérséklet	porszáraz	érinthető	szerelhető	csiszolható	átfesthető
20 °C	5 perc	10 perc	--	30 perc	30 perc

Megjegyzés

Tárolás: Zárt, hűvös, száraz helységben eredeti dobozában legalább 2 évig

VOC szabályozás: A termék EU-ra vonatkozó határértéke (B / e kategória): 840 g / l Tartalom: Ez a termék maximum 700 g / l VOC-ot tartalmaz [5,84 lbs / gal]

Feldolgozási feltételek: + 10 ° C és legfeljebb 80% relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegőszellőztetésről. A poliészter töltőanyagok és kiték 10 ° C alatti hőmérsékleten nem térhálósodnak.

