

Termékleírás

A Mipa N 30 egy egykomponensű nitrocellulóz alapú finomkitt, amely jól tapad vashoz, acélhoz, üvegszálas műanyaghoz, fához és edzett, csiszolt régi festékekhez.


Kiadósság: –

Feldolgozási tudnivalók



Szín

szürke



Keverési arány

Edző

–

festék : edző (tömeg szerint)

–

festék : edző (térfogat szerint)

–



Edző

teljes lakkozáshoz

–

részlakkozáshoz

–



Fazékidő

–



Hígítás

–



Szórási viszkozitás

Szórópisztoly

–

Airmix / Airless

–



Felhordás

Felhordási mód

–

Edző

–

Nyomás (bar)

–

Fúvóka (mm)


–

Rétegszám

–

Hígítás (%)

–



Szellőztetési idő

rétegenként legalább 1 óra

Szárazréteg-vastagság

rétegenként legfeljebb 80 µm



Száradási idő

Tárgyhőm.

20°C

Porszáráz

–

Érintésszáraz

–

Szerelhető

–

Csiszolható

1 - 2 óra

Átvonható

1 - 2 óra

Verzió szám: d 0517

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakemberrel megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkori tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Telefon: +49(0)87 03/922-0 · www.mipa-paints.com
MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Telefon: 0622 514-518 · info@mipahungaria.hu · www.mipa-paints.hu

Ismertetőjegyek

Tárolás:

–

VOC-szabályozás:

EU határérték a termékre B/e kategóriában 840 g/l
A termék tartalma legfeljebb 444 g/l.

Feldolgozási feltételek: +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

Egyéb tudnivalók:

az aljzatnak tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. A felületet át kell csiszolni.
Kerülni kell a rétegenként 80 µm-nél nagyobb rétegvastagságokat és tartani kell a rétegek közötti legalább 1 óra szellőztetési időt.
Száradás után a Mipa N 30 könnyen lecsiszolható és újrafesthető az összes kereskedelemben kapható festékrendszerrel.

Verzió szám: d 0517

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkorı tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévı figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát elızıetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Telefon: +49(0)87 03/922-0 · www.mipa-paints.com
MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Telefon: 0622 514-518 · info@mipahungaria.hu · www.mipa-paints.hu