

termékleírás

Mipa Neon speciális nappali világító festékek. Mipa 2K klarlack (színtelen) lakkokkal történő racionális kétrétegű eljárással való alkalmazáshoz. Felépítést és feldolgozást lásd: Lakkfelépítés L6. A nappali világító festékek gépjárműveken való használata az utcai közlekedési szabályok szerint engedélykötelesek.


Kiadóság: 3,0 - 4,0 m²/l

Jellemzői



Szín

RAL 1026, RAL 2005 és RAL 3024



Keverési arány

--

--

--



Edző

--

--




Fazékidő

--



Hígítás

50 % Mipa 2K-Verdünnung V10 vagy Mipa
Verdünnung BC



Szórás viszkozitás


18 - 20 s 4 mm DIN

--



Felhordási javaslat

felhordási javaslat	Edző	levegő nyomás (bar)	fúvókaméret (mm)	rétegszám	hígító
Felsőtartályos(magasny omású)	--	2 - 2,5	1,4 - 1,5	4 - 5	50
HVLP (Alacsony nyomású)	--	2 - 2,2	1,4 - 1,5	4 - 5	50
HVLP / Belsőnyomás	--	0,7	--	--	--



Szellőztetés

10 - 15 perc rétegek között

Rétegvastagság

100 µm, csak az eredeti viszkozitással érhető el



Száradás

**Tárgy
hőmérséklet**
20 °C

--

--

--

--

átlakkozható

30 - 60 perc

Utasítás

Tárolás: Bontatlanul maximum 3 évig

VOC-Szabályzat: EU-limit(Kategória B/e 840 g/l
Ebben a termékben max. 699 g/l

Feldolgozási feltételek: +10 °C és 80 % relatív páratartalom. Biztosítani kell a megfelelő befúvó és elszívó levegőt.

Feldolgozási utasítások:

Folyamat csak fehér alapra. Enyhén hígítatlanul alkalmazzuk. Legalább 4 szórási réteg (RAL 3024: 5 szórási réteg). Az ellenállás növelése érdekében a Mipa Neon Mipa 2K edzőkkel 10: 1 keverési arányban használható (hígítsa ezt a keveréket 2: 1 arányban Mipa BC hígítóval vagy Mipa 2K V10 hígítóval). A Mipa 2K-edzővel való feldolgozásnál figyeljünk az 1-2 napos fázekidőre. Spray dobozokba való töltésre nem alkalmas.