

Termékleírás

A Mipa P 35 Elastic egy rugalmas kontúrkitt speciálisan a festhető műanyag alkatrészekhez történő alkalmazáshoz. Nagyon jó tapadás acélon, vason, alumíniumon, üvegszállal erősített műanyagon és fán is, valamint nagyfokú rugalmasság, rövid száradási idő és könnyű csiszolhatóság jellemzi.


Kiadósság: –

Feldolgozási tudnivalók



Szín

sötétszürke (kb. RAL 7024)



Keverési arány

Edző

Mipa Härter P

festék : edző (tömeg szerint)

100 : 2

festék : edző (térfogat szerint)

–



Edző

teljes lakkozáshoz

–

részlakkozáshoz

–



Fazékidő

4 - 5 perc Mipa Härter P edzővel 20°C-nál



Hígítás

–



Szórási viszkozitás

Szórópisztoly

–

Airmix / Airless

–



Felhordás

Felhordási mód

–

Edző

–

Nyomás (bar)

–

Fúvóka (mm)


–

Rétegszám

–

Hígítás (%)

–



Szellőztetési idő

–

Szárzréteg-vastagság

–

**Száradási idő**

Tárgyhőm.	Porszáraz	Érintésszáraz	Szerelhető	Csiszolható	Átvonható
20°C	–	–	–	20-30 perc	–
60°C	–	–	–	10-15 perc	–
infravörös- szárítás (távolság kb. 80 cm és max. 80°C)	–	–	–	4-5 perc	–

Ismertetőjegyek

Tárolás: –

VOC-szabályozás: EU határérték a termékre B/b kategóriában 250 g/l.
Ez a termék legfeljebb 25 g/l tartalmú.

Feldolgozási feltételek: +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről. A poliészter kitt 10°C alatt már nem keményedik ki.

Feldolgozási tudnivalók: a felületek alaposan zsírtalanítása Mipa Kunststoffreiniger antistatisch vagy Mipa Silikonentferner anyaggal. Gondos csiszolás MP Soft Pad superfine szivaccsal, hozzá a Mipa Kunststoffreiniger antistatisch vagy Mipa Silikonentferner anyag használatával. Utótisztítás a Mipa Kunststoffreiniger antistatisch vagy Mipa Silikonentferner anyaggal.
Az alkatrészeknek teljesen meg kell száradni.

FIGYELEM: a leválasztó anyagokat teljesen el kell távolítani! A fent említett előkezelés elvégzése után javasolunk egy vízteszt elvégzését; amennyiben a víz erőteljesen leperreg, meg kell ismételni az előkezelést.

A meg nem kötött régi festékeket vagy alapozókat el kell távolítani.

Nem alkalmazható hőre lágyuló vagy savas termékeken (reakció alapozó).

A kittet és az edzőt jól össze kell keverni. 3%-nál több Härter P edző nem használható! Az edző alul- vagy túladagolása foltosodást okozhat a fedőbevonaton.

Minden munkafolyamat előtt tisztítani és zsírtalanítani kell a teljes festendő felületet Mipa Silikonentferner termékkel.

A sérült területeket P 80/150 csiszolópapírral szárazon kell csiszolni.

Száradás után P 150/240 csiszolópapírral kell csiszolni szárazon. A teljes felületet matta kell csiszolni szárazon P 240/360-as csiszolópapírral a kitt felhordása előtt.

A kitt csak szárazon csiszolható.

Átfestés előtt Mipa 1K- vagy 2K-Füllerrel kell izolálni.