

Termékleírás

A Mipa P 35 Elastic egy rugalmas kontúrgitt speciálisan a festhető műanyag alkatrészekhez történő alkalmazáshoz. Nagyon jó tapadás acélon, vason, alumíniumon, üvegszállal erősített műanyagon és fán is, valamint nagyfokú rugalmasság, rövid száradási idő és könnyű csiszolhatóság jellemzi.


Kiadósság: -

Feldolgozási tudnivalók



Szín

sötétszürke (kb. RAL 7024)



Keverési arány

Edző

Mipa Härter P

festék : edző (tömeg szerint)

100 : 2

festék : edző (térfogat szerint)

-



Edző

teljes lakkozáshoz

-

részlakkozáshoz

-



Fazékidő

4 - 5 perc Mipa Härter P edzővel 20°C-nál



Hígítás

-



Szórási viszkozitás

Szórópisztoly

-

Airmix / Airless

-



Felhordás

Felhordási mód

-

Edző

-

Nyomás (bar)

-

Fúvóka (mm)


-

Rétegszám

-

Hígítás (%)

-



Szellőztetési idő

-

Szárzréteg-vastagság

-

**Száradási idő**

Tárgyhőm.	Porszár	Érintésszár	Szerelhető	Csiszolható	Átvonható
20°C	–	–	–	20-30 perc	–
60°C	–	–	–	10-15 perc	–
infravörös- szárítás (távolság kb. 80 cm és max. 80°C)	–	–	–	4-5 perc	–

Ismertetőjegyek**Tárolás:** –**VOC-szabályozás:** EU határérték a termékre B/b kategóriában 250 g/l.
Ez a termék legfeljebb 25 g/l tartalmú.**Feldolgozási feltételek:** +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről. A poliészter gitt 10°C alatt már nem keményedik meg.**Feldolgozási tudnivalók:** alaposan zsírtalanítsa a felületeket Mipa Kunststoffreiniger antistatisch vagy Mipa Silikonentferner anyaggal. Alaposan csiszolja MP Soft Pad superfine szivaccsal, használja hozzá a Mipa Kunststoffreiniger antistatisch vagy Mipa Silikonentferner anyagot. Utótisztítás a Mipa Kunststoffreiniger antistatisch vagy Mipa Silikonentferner anyaggal.
Hagyja az alkatrészeket alaposan megszáradni.**FIGYELEM:** a leválasztó anyagokat teljesen el kell távolítani! A fent említett előkezelés elvégzése után javasolunk egy víztest elvégzését; amennyiben a víz erőteljesen leperreg, meg kell ismételni az előkezelést.

Távolítsa el a meg nem kötött régi festékeket vagy alapozókat.

Ne dolgozza fel hőre lágyuló vagy savas termékeken (reakció alapozó).

Keverje jól össze a gittet és az edzőt. Ne használjon 3%-nál több Härter P edzőt! Az edző alul- vagy túlادagolása foltosodást okozhat a fedőbevonaton.

Minden munkafolyamat előtt tisztítani és zsírtalanítani kell a teljes festendő felületet Mipa Silikonentferner termékkel.

A sérült területeket csiszolja szárazon P 80/150 csiszolópapírral.

Száradás után P 150/240 csiszolópapírral csiszolja szárazon. Csiszolja le a teljes felületet mattira P 240/360-as száraz csiszolópapírral a gitt felhordása előtt.

A gittet csak szárazon csiszolja.

Fedőfestés előtt vonja át Mipa 1K vagy 2K fillerrel.