

Termékleírás

A Mipa Rapidfiller egy nagy töltőerejű, egykomponensű alapozó aktív korrózióvédelemmel. Kiválóan tapad vasra, acélra, cinkre és alumíniumra, valamint a személygépjárművekben általánosan használatos, átfesthető műanyagokra (kétely esetén átfesthetőségi teszt elvégzését javasoljuk).

Kizárólag jól zsírtalanított felületeken alkalmazható. A cink és az alumínium felületeket csiszolni kell. Hőre lágyuló felületeken nem alkalmazható. Poliészter spray töltőanyaggal nem fedhető. Oldószeres és vízzel hígítható 1K- és 2K-festékekkel átfesthető. Variálható alkalmazási lehetőség alapozóként vagy fillerként.


Kiadósság: 5,0 - 7,0 m²/l

Feldolgozási tudnivalók



Szín

bézs, sötétszürke (kb. RAL 7011)



Keverési arány

Edző

–

festék : edző (tömeg szerint)

–

festék : edző (térfogat szerint)

–



Edző

teljes fényezéshez

–

részleges fényezéshez

–



Fazékidő

–



Hígítás

10-50% Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10

10-50% Mipa 2K-Verdünnung normal V 25

10-50% Mipa 2K-Verdünnung UN / UN 21



Szórási viszkozitás

Szórópisztoly

18 - 22 s 4 mm DIN

Airmix / Airless

40 - 50 s 4 mm DIN



Felhordás

Felhordási mód

Szórópisztoly
(magas nyomású technika)

Edző

–

Nyomás (bar)

1,6 - 2

Fúvóka (mm)

1,3 - 1,8

Rétegszám

1 - 3

Hígítás (%)

50

Airmix / Airless


–

100 - 120

0,23 - 0,33

1

10 - 20



Szellőztetési idő

5 - 8 perc a szórások között

10 - 15 perc forszírozott szárítás előtt

Verzió szám: d 0118

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszzerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkor tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Telefon: +49(0)87 03/922-0 · www.mipa-paints.com

MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Telefon: 0622 514-518 · info@mipahungaria.hu · www.mipa-paints.hu

Szárazréteg-vastagság

10 - 50 µm

**Száradási idő**

Tárgyhőm.	Porszáraz	Érintésszáraz	Szerelhető	Csiszolható	Átvonható
20°C	5-10 perc	20-30 perc	–	40-50 perc	40-50 perc

Ismertetőjegyek

Tárolás: eredeti zárt kiszérésben legalább 2 év.

VOC-szabályozás: EU határérték erre a termékre „B/c” kategóriában 780 g/l
Ez a termék legfeljebb 709 g/l tartalmú.

Feldolgozási feltételek: +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

Egyéb tudnivalók: szükség esetén a Mipa Rapidfiller a Mipa Härter WPZ edzővel kombinálva is feldolgozható.
A keverési arány ez esetben:
Mipa Rapidfiller + Mipa Härter WPZ 2:1 térfogatarányban.
Ez a keverék szórásra kész, további hígításra nincs szükség.
Fazékidő: 12 óra 20°C-nál

Fontos megjegyzés:

a Mipa Rapidfiller és a Mipa Härter WPZ együttes alkalmazása esetén nem lehetséges epoxi és vízbázisú lakkrendszerekkel, valamint poliészter festékekkel történő átvonás.