

Rendeltetésszerű használat

A Mipa Strukturspray egy kiváló minőségű, texturált speciális festék olyan műanyag alkatrészek bevonására, amelyeken az eredeti textúra kell javítási és csiszolási munkák után helyreállítani. Ezenkívül a Mipa Strukturspray alkalmazásával a sima műanyag felületek texturált megjelenésű felületté alakíthatóak. Különösen alkalmas műanyag alkatrészekhez: személygépkocsikon, teherautókon, iparban, stb. A Mipa Strukturspray közvetlenül felhordható az autópárhán általánosan használt műanyagokra előkezelés vagy tapadásközvetítő alkalmazása nélkül.

Felhasználási utasítások



Felület

Az autópárhán általánosan használt műanyagok, mint az ABS, PVC, PC, PS, PA, PP/EPDM

Előkezelés / Tisztítás

Részletes információkért olvassa el a "Felület előkészítése" című részt.

Jellemzők

Kiváló tapadás
Gyors száradás
Átfesthető Mipa 1K akril festékekkel, például Mipa Műanyagfesték spray
Egyszerűen texturált felületet biztosít

Szín / Fényesség

átlátszó, 2 textúrában kapható: durva (212610000) / finom (212620000)




Előkészület

Használat előtt 1-2 percig erőteljesen rázza fel a dobozt!



Alkalmazás

Tesztfújás – szórási távolság kb. 20 – 30 cm
2 - 3 réteg, száraz rétegvastagság: 30 – 40 µm



Szellőztetés

2 – 3 perc a rétegek között



Használat után

Használat után fordítsa fejjel lefelé a edényt és permetezzen, amíg a szórófej tiszta nem lesz, ez megakadályozza a szórófej eltömődését.



Száradási idő 20°C-on

Porszárak kb. 5 - 10 perc

Átfesthető kb. 10 perc

Felhasználási feltételek: +10°C-tól és 80% relatív páratartalomig. Biztosítson megfelelő szellőzést.

Tárolás: Hűvös és száraz helyen 2 évig tárolható.

VOC szabályozás: EU határérték a termékre (kat. B/e): 840 g/l
Ez a termék max. 690 g/l VOC.

Biztonsági információk: Lásd a biztonsági adatlapot.

Felhasználási utasítások:

Műanyag felületek:

1. Festés előtt melegítse újra a festendő tárgyat 60 percig 60°C-on.
2. Zsírtalanítsa a Mipa Műanyagtisztító (antisztatikus) vagy Mipa Szilikonleemosó segítségével.
3. Alaposan csiszolja meg MP Softpad Superfine szivaccsal, használjon Mipa Műanyagtisztítót (antisztatikus) vagy Mipa Szilikonleemosót
4. Tisztítsa meg újra Mipa Műanyagtisztító (antisztatikus) vagy Mipa Szilikonleemosó segítségével.
5. Hagyja az alkatrészeket teljesen megszáradni.
6. Elektrosztatikus töltések semlegesítésére ajánlott:

Fújja le a felületet az MP Ionisierungspistole X-ION segítségével, egyetlen műveletben tisztít és semlegesít, megköti a port felhordáskor. Ezen túlmenően elkerüli a pigment orientációbeli különbségeket fémes/effektusos átfestéskor bázisfestéknél.

FIGYELEM: A leválasztó anyagokat teljesen el kell távolítani! A korábban említett előkészítés után javasoljuk nedvesítési teszt elvégzése vízzel. Ha a vízcseppek gyorsan lepereregnek, ismételje meg az előkezelést.

A piacon elérhető műanyag típusok és keverékek széles skálája miatt az eredeti alkatrészek előzetes tesztelése elengedhetetlen.

Bevonat szerkezet 1K fedőfesték finom / durva textúrával:

Először vigye fel a Mipa Strukturspray-t közvetlenül a műanyag felületre, hogy finom vagy durva (például homok) textúrájú alapozóréteget kapjon.

Ez megkönnyíti a szokásos műanyag textúrák utánzását. Javítás esetén ez különösen előnyös, ha a műanyag textúra előtte simára kellett csiszolni.

Ezután fedje be Mipa 1K akrilfestékekkel. Erre különösen alkalmas a kívánt színű Mipa Műanyagfesték Spray (Kunststofflack).