

Termékleírás

A Mipa Vicrom „mirror glaze” egy bázislakk króm megjelenésű felület létrehozására tükörfény hatással. Kiválóan alkalmas felnik, díszlécek, egyéb alkatrészek fényezésére. Az időjárás, az UV és a mechanikai igénybevétel elleni védelem érdekében oldószeres Mipa 2K szintelen lakkal kell bevonni.


Kiadósság: --

Feldolgozási tudnivalók



Szín

„mirror glaze” / tükörfény (króm hatású felület)



Keverési arány

Edző

festék : edző (tömeg szerint)

festék : edző (térfogat szerint)

–

–

–



Edző

teljes lakkozáshoz

részlakkozáshoz

–

–




Fazékidő

–



Hígítás

–



Szórási viszkozitás

szórásra kész beállítás, szükség/igény esetén Mipa BC Verdünnung hígítóval hígítani

Szórópisztoly

10 - 12 s 4 mm DIN

Airmix / Airless

–



Felhordás

Felhordási mód

Edző

Nyomás (bar)

Fúvóka (mm)

Rétegszám

Hígítás (%)

Szórópisztoly

(magas nyomású technika)

–

2 - 2,5

0,8 - 1,0

–

–

HVLP

(alacsony nyomású technika)

–

2 - 2,2

0,8 - 1,0

–

–

HVLP/belső nyomás


–

0,7

–

–

–



Szellőztetési idő

2 - 5 perc a szórásmenetek között

Szárazréteg-vastagság

kb. 3 µm

**Száradási idő**

Tárgyhőm.	Porszár	Érintésszár	Szerelhető	Csiszolható	Átvonható
20°C	–	–	–	–	45 - 60 perc
60°C	–	–	–	–	30 perc

Ismertetőjegyek

Tárolás: eredeti zárt kiszerelésben legalább 3 év.

VOC-szabályozás: –

Feldolgozási feltételek: +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

Egyéb tudnivalók: nem alkalmazható közvetlenül hőre lágyuló régi festéseken.

Előfestés:

Mipa 2K fényes fekete fedőrétegek (például: Mipa PUR HS-T95 vagy OC-T95)

4 napon belül át kell festeni. Ezt az első réteget 20°C-on legalább 8 órán át kell hagyni száradni vagy 60°C-nál 30 percig.

NEM szabad a felületet megcsiszolni a Mipa Vicrom „mirror glaze” felvitele előtt!

Szükség esetén az esetleges hibákat ki kell polírozni. Alapvető fontosságú a tökéletesen sima és hibátlan előfestett felület az optimális tükörhatás elérése érdekében.

Effektlakk:

A Mipa Vicrom „mirror glaze” alkalmazásakor ügyelni kell rá, hogy csak nagyon vékony és egyenletes rétegeket alkalmazzon. Emiatt ajánlott nagyobb távolságot tartani a szórópisztoly és a festendő tárgy között, valamint hogy ne hordjon fel túl nedves réteget. Valójában a Mipa Vicrom „mirror glaze” lakkot óvatosan, ködölőréteggént kell felhordani a legjobb tükörhatás elérése érdekében. Fontos tudnivaló: minél inkább átfénylik a fekete előlakk, annál erősebb a tükörhatás.

Színtelen lakk:

A Mipa Vicrom „mirror glaze” átvonható egy szobahőmérsékleten történő kb. 45-60 perc köztes szellőztetés után vagy 60°C-nál kb. 30 perc elteltével Mipa 2K oldószeres színtelen lakkokkal. Az első réteg lakkbevonatot nagyon vékonyan kell fedlhordani, nehogy túlságosan feloldódjon a Mipa Vicrom „mirror glaze” előréteg (ez jelentősen rontaná a tükörhatást). Egy körülbelül 10-20 perces köztes szellőztetési idő elteltével a színtelen festékréteget jól terülőként fel lehet vinni készre.

Tipp: a Mipa Vicrom „mirror glaze” előbevonat feloldódásának még hatékonyabb megakadályozása érdekében a tényleges színtelen lakk előtt fel lehet vinni egy vékony réteget a Mipa WBC Beispritzlack termékből. Kb. 5 perc köztes szellőztetési idő elteltével felvihető az utolsó színtelen lakkréteg.