

Mipa Zink-Ausbesserungsspray

Cikkszám: 682210000

Termékinformáció



oldal 1 / 2

Rendeltetésszerű használat

A Mipa Zinkausbesserungsspray egy speciális festék horganyzott felületek tökéletlenségeinek kiegyenlítésére bel- és kültéren. Nagyon jó tapadás vason és cinken, gyorsan szárad, időjárás- és krétásálló.

Felhasználási utasítások



Felület

Vas, acél és horganyzott felületek.

Előkezelés / Tisztítás

Előtisztítás Mipa Szilikonlemosóval.
Részletes információkért olvassa el a "Felület előkészítése" című részt.

Jellemzők

Nagyon jó tapadás vas és horganyzott felületeken
Gyors száradás
Időjárásálló
Ellenáll a krétásodásnak

Szín / Fényesség ezüst-alumínium (kb. RAL 9006), vizuálisan hasonlít a tűzhorganyzáshoz




Előkészület

Használat előtt 1-2 percig erőteljesen rázza fel a dobozt!



Alkalmazás

Tesztfújás – szórási távolság kb. 20 – 30 cm
2 – 3 réteg, száraz rétegvastagság: 30 – 40 qm



Szellőztetés

2 – 3 perc a rétegek között

Version: h 0322

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett, sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és felhasználását a tervezett felhasználás céljára, a mindenkori tárgyi feltételek között. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100

MIPA Hungária Kft · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2 · Tel. 36 (22) 514-510 · Fax. 36 (22) 514-514 info@mipahungaria.hu, www.mipahungaria.hu



Használat után

Használat után fordítsa fejjel lefelé a edényt és permetezzen, amíg a szórófej tiszta nem lesz, ez megakadályozza a szórófej eltömődését.



Száradási idő 20°C-on

Porszárak kb.	10 perc
Érintésszárak kb.	1 – 2 óra
Szerelésre kész kb.	24 óra

Felhasználási feltételek: +10°C-tól és 80% relatív páratartalomig. Biztosítson megfelelő szellőzést.

Tárolás: Hűvös és száraz helyen 2 évig tartható.

VOC szabályozás: EU határérték a termékre (kat. B/e): 840 g/l
Ez a termék max. 690 g/l VOC.

Biztonsági információk: Lásd a biztonsági adatlapot.

Felhasználási utasítások:

Felület előkészítés:

Az aljzatnak tisztának és száraznak kell lennie. Távolítsa el az olajat, zsírt, rozsdát, korróziót és minden egyéb, a bevonat tapadását károsító anyagot!

Acél hordozók:

1. Előtisztítás Mipa Szilikonlemosóval.
2. Ezután száraz csiszolás P120-as csiszolópapírral.
3. Utána zsírtalanítás Mipa Szilikonlemosóval.

Alumínium felület + Horganyzott felület (szalaghorganyzás / teljes tűzhorganyzás) és elektrogalvanizálás

1. Előtisztítás Mipa Szilikonlemosóval.
2. Ezután száraz csiszolás P220-as csiszolópapírral.
3. Utána zsírtalanítás Mipa Szilikonlemosóval.