

Jellemzők

Univerzális mattító adalék a Mipa egy- és kétkomponensű fedőfestékek fényességének csökkentésére (PUR, OC, PUR HS, szintetikus-, nitrocellulóz-, PVC festékek). Nem alkalmazható lakkoknál. Folyékony és könnyen keverhető. A mattító hatása függ a színtől, ezért a kiértékelés csak a szárítás után végezhető el. Az alábbi táblázat a keverési arányokat mutatja be: (Figyelem: a Multi-Mat adalék hozzáadását a 2K festékeknel a Mipa 2K-Edző használata is befolyásolja!)

Mipa KH-Rendszerek (ipari festékek) +
Mipa Multi-Mat 10:1 súlyarányosan = félfényes
Mipa Multi-Mat 7:1 súlyarányosan = selyemfényű
Mipa Multi-Mat 5:1 súlyarányosan = selyem-matt
Mipa Multi-Mat 3:1 súlyarányosan = matt

Mipa PUR-Rendszer +
Mipa Multi-Mat 4:1 súlyarányosan + Mipa 2K-Edző 3:1 térfogatarányosan = félfényes
Mipa Multi-Mat 2:1 súlyarányosan + Mipa 2K-Edző 4:1 térfogatarányosan = selyemfényű
Mipa Multi-Mat 1:1 súlyarányosan + Mipa 2K-Edző 4:1 térfogatarányosan = selyem-matt
Mipa Multi-Mat 1:1 súlyarányosan + Mipa 2K-Edző 5:1 térfogatarányosan = matt

Mipa OC-Rendszer +
Mipa Multi-Mat 4:1 súlyarányosan + Mipa 2K-Edző 3:1 térfogatarányosan = félfényes
Mipa Multi-Mat 2:1 súlyarányosan + Mipa 2K-Edző 4:1 térfogatarányosan = selyemfényű
Mipa Multi-Mat 1:1 súlyarányosan + Mipa 2K-Edző 4:1 térfogatarányosan = selyem-matt
Mipa Multi-Mat 1:1 súlyarányosan + Mipa 2K-Edző 5:1 térfogatarányosan = matt

Mipa PUR HS-Rendszer +
Mipa Multi-Mat 4:1 súlyarányosan + Mipa 2K-Edző 3:1 térfogatarányosan = félfényes
Mipa Multi-Mat 2:1 súlyarányosan + Mipa 2K-Edző 4:1 térfogatarányosan = selyemfényű
Mipa Multi-Mat 1:1 súlyarányosan + Mipa 2K-Edző 4:1 térfogatarányosan = selyem-matt
Mipa Multi-Mat 1:1 súlyarányosan + Mipa 2K-Edző 5:1 térfogatarányosan = matt


Kiadóság: –

Felhordási utasítások



Szín

színtelen



Keverési arány

Edző

Tömegre (termék : edző)

Térfogatra (termék: edző)

–

–

–



Edző

teljes fényezésre

részleges fényezésre

–

–



Fazékidő

–

Version: h 1116

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett, sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és felhasználását a tervezett felhasználás céljára, a mindenkori tárgyi feltételek között. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100

MIPA Hungária Kft · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2 · Tel. 36 (22) 514-510 · Fax. 36 (22) 514-514 info@mipahungaria.hu, www.mipahungaria.hu



Hígító

–



Szórás viszkozitás

Felsőtartályos szorópisztoly

Airmix / Airless

–

–



Felhordási mód

Felhordási mód

Edző

Nyomás (bar)

Fúvóka (mm)

Rétegszám

Hígítás

–


–

–

–

–

–



Szellőztetés

–

–

Száraz rétegvastagság

–



Száradási idő

Tárgyhőmérséklet

Porszáraz

Érintésre száraz

Szerelhető

Csiszolható

Átvonható

–

–

–

–

–

–

Megjegyzés

Tárolhatóság: Eredeti bontatlan edényben legalább 3 évig.

VOC szabályozás: –

Felhasználási feltételek: Minimum +10°C, maximum 80 % relatív páratartalom.
Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről.

Felhasználási utasítások: A száradási időt a Mipa Multi-Mat alig befolyásolja.
Használat előtt ellenőrizze a színt!
Javasoljuk, hogy a szín első rétegét alkalmazza a Multi-Mat hozzáadása nélkül,
csak az utolsó réteget keverje össze a Multi-Mat adalékkal.

Version: h 1116

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett, sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót alól, hogy szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és felhasználását a tervezett felhasználás céljára, a mindenkor tárgyi feltételek között. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100

MIPA Hungária Kft · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2 · Tel. 36 (22) 514-510 · Fax. 36 (22) 514-514 info@mipahungaria.hu, www.mipahungaria.hu

Így ereje növekszik, és a szín pontosságát sem befolyásolja.
Továbbá, ez az alkalmazásmód biztosítja az egyenletes és rozsdamentes fényt.