

Jellemzői


A Mipa P 93 Soft egy 2-komponensű, poliésztergyanta alapú nagy töltőképességű kitt. Acéllemezre, cinkeztet lemezre, alumíniumra, üvegszálerősítésű felületre hordható fel. Rövid száradási idő után a termék jól csiszolható.

Felhordási utasítások



Szín

szürke



Keverési arány

Edző

Mipa Härter P

Tömeg (Mipa P93 : Edző)

100 : 2



Edző

Teljes fényezéshez

--

Részleges fényezéshez

--




Fazékidő

4 - 6 perc



Hígító

--




Szórás viszkozitás

--



Felhordási javaslat

--



Szellőztetés

--



Száradási idő

Tárgyhőmérslet

20 °C

--

--

--

Csiszolható

30 perc

60 °C

--

--

--

5 - 10 perc

Megjegyzések**Tárolás:**

--

VOC Szabályozás:

EU határérték (category B/b): 250 g/l
Ez a termék maximum. 4 g/l. VOC-t tartalmaz

Feldolgozási feltételek:

+ 10 ° C és legfeljebb 80% relatív páratartalom. Gondoskodni kell megfelelő levegőszellőztetésről. A poliészter töltőanyagok és kiték 10 ° C alatti hőmérsékleten nem térhálósodnak.

Feldolgozási utasítások:

Az alapfelületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Csiszolja meg a felületet. Távolítsa el a nem kikeményedett régi festékeket és az alapozó bevonatokat. Ne alkalmazzuk hőre lágyuló vagy savas termékekre (Reaktionsprimer). Keverje össze az anyagot az edzővel. Ne adjon hozzá több mint 3% edzőt (Härter P)! Az edző túladagolása foltosodáshoz vezethet. Minden alkalmazás előtt tisztítsa meg és zsírtalanítsa az egész (Mipa Silikonentferner) felületet. A sérült területeken P 80/150 száraz csiszolópapírral csiszolja meg. Száradás után P150/240 száraz csiszolópapírral csiszolja. Mielőtt felhordaná a kiték P240 / 360-nal mattítsa le az egész felületet. A színesfémek (például alumínium, cinkelt felületek) kitöltése érdekében a felületet Mipa EP-Primer-Surfacer-el alapozzuk, hogy optimális tapadást biztosítsunk. Festék felhordása előtt, Mipa 1K vagy 2K Filler bevonatot kell alkalmazni. A Mipa EP-Primer-Surfacer-szel (lásd a Mipa EP-Primer-Surfacer műszaki adatlapját) javítja a korrózióvédelmet, pl. veterán autóknál. Csak szárazon csiszolható!