

Termékleírás

A Pro Mix® Structure Additives speciálisan kifejlesztett por alakú adalékanyagok, amelyek strukturált és tapintási hatásokat kölcsönöznek a kiválasztott Pro Mix® alapanyagoknak.

Alkalmazási tudnivalók

Megnevezés:	Pro Mix® Structure Additives PP 30	Szemcseméret:	átlagosan 18 µm, max. 50 µm	Szemcse:	finomszemcsés, nagyon finom
Cikkszám:	07081PP30	Keverési arány:	5 - 10 % kevert festékre (festék : edző)	Osztály:	műanyag-granulátum
Megnevezés:	Pro Mix® Structure Additives PP 50	Szemcseméret:	átlagosan 35 - 45 µm, max. 74 µm	Szemcse:	finomszemcsés, finom
Cikkszám:	07081PP50	Keverési arány:	3 - 10 % kevert festékre (festék : edző)	Osztály:	műanyag-granulátum
Megnevezés:	Pro Mix® Structure Additives PP 150	Szemcseméret:	átlagosan 160 - 180 µm, max. 300 µm	Szemcse:	közepes szemcsés, éles
Cikkszám:	07081PP150	Keverési arány:	10 % kevert festékre (festék : edző)	Osztály:	műanyag-granulátum
Megnevezés:	Pro Mix® Structure Additives PC 500	Szemcseméret:	átlagosan 550 µm	Szemcse:	szögletes, éles, közepes szemcsés
Cikkszám:	07081PC500	Keverési arány:	10 % kevert festékre (festék : edző)	Osztály:	műanyag-granulátum
Megnevezés:	Pro Mix® Structure Additives EM 4000	Szemcseméret:	átlagosan 1000 - 4000 µm	Szemcse:	elasztikus, gumyszerű, nagyon durva
Cikkszám:	07081EM4000	Keverési arány:	10 % kevert festékre (festék : edző)	Osztály:	elastomer
Megnevezés:	Pro Mix® Structure Additives PE 60	Szemcseméret:	átlagosan 60 µm	Szemcse:	finomszemcsés, finom, kemény
Cikkszám:	07081PE60	Keverési arány:	2 - 5 % kevert festékre (festék : edző)	Osztály:	műanyag-granulátum
Megnevezés:	Pro Mix® Structure Additives CA 1500	Szemcseméret:	átlagosan 1000 - 1500 µm	Szemcse:	kerek, nagyon durva
Cikkszám:	07081CA1500	Keverési arány:	35 % kevert festékre (festék : edző)	Osztály:	ásványi
Megnevezés:	Pro Mix® Structure Additives SI 500	Szemcseméret:	átlagosan 300 µm, max. 500 µm	Szemcse:	élesen szögletes, durva
Cikkszám:	07081SI500	Keverési arány:	10 % báziskomponensre	Osztály:	ásványi

Verzió: d 1/0419

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmazását és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkori tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

A PP 30, PP 50, PP 150, PC 500 és PE 60 Pro Mix® Structure adalékanyagok az alábbi Pro Mix® Industry és Pro Mix® Aqua bázisokban alkalmazhatóak:

AK 200-90, AK 220-30, AK 225-30, AK 230-30, AK 231-50, AK 232-XX, AK 233-60, AK 235-90, AK 240-90, AK 250-XX, AK 255-XX, AK 260-70

AY 210-XX, AY 250-30

EP 200-XX

PU 200-XX, PU 220-20, PU 240-XX, PU 242-90, PU 248-XX, PU 250-XX, PU 254-XX, PU 255-90, PU 260-90, PU 262-90, PU 264-XX, PU 265-XX, PU 266-XX

RC 255-30

VC 200-50, VC 250-30

WAK 2500-XX

WAY 2000-40, WAY 2010-40

WPA 2100-40, WPA 2400-70

WEP 2000-50, WEP 2300-50

WPU 2220-30, WPU 2425-XX, WPU 2500-50

Az EM 4000, CA 1500 és SI 500 Pro Mix® Structure adalékanyagok az alábbi Pro Mix® Industry bázisban alkalmazhatóak:

EP 275-70

Egyéb utalások:

Csak szakipari felhasználásra ajánlott.

A struktúrált lakkot rövid időn belül fel kell dolgozni.

A Pro Mix® Structure adalékanyagok befolyásolják az alkalmazott Pro Mix® bázisok tapintását és megjelenését (pl. fényesség, színárnyalat, stb.).

Verzió: d 1/0419

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkor tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.