

# EIKO

## Műszaki Információ

**Jellemzők:** olajjal módosított, telített poliészter (alkid) alapú egykomponensű SH lakk karbamidgyantákkal kombinálva.  
Kifogástalan eredmény csak az alábbi útmutatások betartásával érhető el.

**Alkalmazási terület:** bútoriparban és belsőépítészetben használatos faanyagok hatékony fényezéséhez.

**Felületek:** száraz, tiszta, gyantamentes fa; pácolt fa esetén tökéletesen száraz és tiszta felületek.

**Felhasználás:** az **EIKO** felhordása szórással történik (levegő, Airless, Airmix).

Alkalmazás:	Airless	Airmix	felsőtartályos szórópisztoly
Szórási nyomás:	60 - 80 bar	50 - 60 bar	----
Levegőnyomás:	----	1,5 - 2,0 bar	2,5 - 3,5 bar
Fúvóka mérete:	0,22 - 0,33 mm	0,22 - 0,33 mm	1,8 - 2,0 mm

Az alkalmazott szóróeszköztől függően eltérések lehetségesek a szórási nyomás, a levegőnyomás és a fúvókaméret tekintetében. Hengerlésre és ecsetelésre nem alkalmas. Az öntőgépen történő feldolgozásnál ennek megfelelően kell beállítani.

**Hígítás:** az **EIKO** szórási viszkozitásra van beállítva. A felhasználási módtól és igénytől függően **Verdünnung Nr. 2** hígítóval hígítható.

**Kiadósság:** felhordási mennyiség: 120-140 ml/m<sup>2</sup>  
7-8 m<sup>2</sup>/l rétegenként a felület nedvszívó képességétől és a felhordás módjától függően

**Száradási idő:** az alkalmazási módtól és a felhordott mennyiségtől függően szobahőmérsékleten (20°C/65% relatív páratartalom):  
- érintésszáraz kb. 30 perc elteltével  
- csiszolható és átvonható 1-2 óra elteltével

**Fényességi fok:** 1 = fényes, 3 = selyemfényes, 34 = selyemmatt, 4 = félmatt, 45 = matt, 5 = mélymatt

**Alapozó és fedő:** az **EIKO** alapozóként és fedőlakkként is használható. Nincs szükség speciális alapozó felvitelére. Nagyobb igénybevétel esetén javasoljuk egy harmadik réteg **EIKO** felhordását köztes csiszolás után.

Az **EIKO tiefmatt** csak fedőfestékként használható, emiatt mindig magasabb fényességi fokkal (1-45) kell alapozni. Erősen „átvérző” összetevőket tartalmazó egzotikus fák esetében szükségszerű 2 komponensű lakkal szigetelni, illetve a teljes lakkozást DD- vagy PU-lakkal kell elvégezni.

# EIKO

## Műszaki Információ

- Eszköztisztítás:** **Waschlöser Nr. 52** és **PUG Pinsel- u. Gerätereiniger** (ecset- és eszköztisztító)
- Tárolhatóság:** az **EIKO** eredeti bontatlan csomagolásban 20 hónapig tárolható.  
A viszkozitás többszöri kinyitogatás és részadagok kivéte következtében növekedhet.
- Speciális megjegyzések:** az **EIKO** maximum 10%-ig színezhető **RoCryl Color Farbpasten** pasztáinkkal (áttetszőtől az enyhén fedőig).

A következő szerint tesztelve:

**DIN 53160-1/-2:** nyál- és izzadságállóság

**DIN EN 71-3:** Gyermekekjátékok biztonsága (nehézfém-migráció)

**Kérjük vegye figyelembe:**

A termék és a jelen adatlapban szereplő útmutatások a technika jelenlegi állását tükrözik. Az általunk szóban és írásban, tapasztalataink alapján, legjobb tudásunk szerint adott alkalmazástechnikai javaslatok nem kötelező érvényűek, nem képeznek szerződéses jogviszonyt, illetve nem jelentenek az adás-vételi szerződésből eredő mellékkötelezettséget. Ezek a javaslatok nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettsége alól, hogy az adott aljzat és termékeink alkalmasságát a tervezett felhasználásra saját felelősségére megvizsgálja. Kétség esetén az alkalmasságot és az anyagszükségletet próbafelület kialakításával kell ellenőrizni.

Termékeink harmadik fél termékeivel történő összevegyítése, illetve harmadik fél termékeivel való együttes feldolgozása esetén nem vállalunk garanciát a felület állagának kifogástalan minőségére.

Általános szerződési feltételeink az irányadóak.

Jelen adatlap kiadásával minden korábbi verzió érvényét veszti.

Állapot: 2023/04