

HydRo Isolierfüller Plus

Műszaki Információ

Jellemzők: alacsony szennyezőanyag-tartalmú, fehér pigmentált, vizes bázisú egykomponensű alapozó tömör fa és MDF bevonására. A **HydRo Isolierfüller Plus** kitűnik a nagyon gyors száradása, kitűnő csiszolhatósága és a fa összetevőivel szembeni kiváló elzárótulajdonsága által.

Kifogástalan eredmény csak az alábbi útmutatások betartásával érhető el.

Alkalmazási terület: a **HydRo Isolierfüller Plus** a csiszolólagkhoz hasonló festékszerkezet alapozóként szolgál.

Felületek: hordozóanyagként alkalmasak a tömör fa, MDF lapok, valamint alapozó- vagy lakkfóliával bevont forgács- és MDF lapok, illetve összetevőkben gazdag faanyagok, mint a tölgy vagy kőris.

Felhordás: a **HydRo Isolierfüller Plus** szórással vihető fel (levegő, Airless, Airmix). A csiszolási munkálatoknál feltétlenül ügyelni kell rá, hogy a bevonatot ne csiszolják át az aljzatig.

Javasolt szitaméret Airless-hez, illetve Airmix-hez: 60 mesh

Alkalmazás:	Airless	Airmix	felsőtartályos szórópisztoly
Szórási nyomás:	60 - 80 bar	50 - 60 bar	----
Levegőnyomás:	----	1,0 - 1,5 bar	3,5 - 4,0 bar
Fúvóka mérete:	0,38 mm	0,38 mm	2,0 - 2,3 mm
Feldolgozási viszkozitás:	kb. 30-40 s/DIN 6 mm	kb. 30-40 s/DIN 6 mm	kb. 30-40 s/DIN 6 mm

Az alkalmazott szóróeszköztől függően eltérések lehetségesek a szórási nyomás, a levegőnyomás és a fúvókaméret tekintetében.

A feldolgozási hőmérséklet nem eshet +15°C alá; ez vonatkozik a hordozóanyagra is, ellenkező esetben nem garantálható a megfelelő filmképződés.

Nem alkalmas hengerezéshez és ecseteléshez.

Hígítás: a **HydRo Isolierfüller Plus** használatra kész. A feldolgozás módjától és igénytől függően langyos vízzel hígítható.

Kiadósság: felhordási mennyiség: kb. 120-150 ml/m²
kb. 5-8 m²/l rétegenként a felület nedvszívó képességétől és a felhordás módjától függően

Száradási idő: 20°C-os szobahőmérsékleten és maximum 65% relatív páratartalom mellett:
- csiszolható kb. 2 óra elteltével
Alacsony hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom meghosszabbítja a száradási időt.

Fedőbevonat: **HydRo Color** vagy **RoCryl Color** sorozat

HydRo Isolierfüller Plus

Műszaki Információ

Eszköztisztítás: a munkaeszközök tisztítására megfelelő a víz. A megszáradt festékmaradványok **Waschlöser Nr. 52** termékkel távolíthatóak el.

Tárolhatóság: eredeti bontatlan csomagolásban legalább 2 év.
Optimális tárolási feltételek 5°C és 25°C között. Kerülni kell a közvetlen napfényt és már a rövid ideig tartó fagynak való kitettséget is. Az eltérő tárolási feltételek az anyag nemkívánatos tulajdonságaihoz vezethetnek. A felbontott csomagokat szorosan le kell zárni. Ha a tartályban túl nagy a légtér, kisebb edénybe való áttöltés javasolt (a rozsdásodás veszélye miatt ne használjon fém tartályt).

Kérjük vegye figyelembe: A termék és a jelen adatlapban szereplő útmutatások a technika jelenlegi állását tükrözik. Az általunk szóban és írásban, tapasztalataink alapján, legjobb tudásunk szerint adott alkalmazástechnikai javaslatok nem kötelező érvényűek, nem képeznek szerződéses jogviszonyt, illetve nem jelentenek az adás-vételi szerződésből eredő mellékkötelezettséget. Ezek a javaslatok nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettsége alól, hogy az adott aljzat és termékeink alkalmasságát a tervezett felhasználásra saját felelősségére megvizsgálja. Kétség esetén az alkalmasságot és az anyagszükségletet próbafelület kialakításával kell ellenőrizni.

Termékeink harmadik fél termékeivel történő összevegyítése, illetve harmadik fél termékeivel való együttes feldolgozása esetén nem vállalunk garanciát a felület állagának kifogástalan minőségére.

Általános szerződési feltételeink az irányadóak.

Jelen adatlap kiadásával minden korábbi verzió érvényét veszti.

Állapot: 2023/10