


Termékleírás

Vízzel hígítható 2K epoxigyanta fedőfesték acélhoz, horganyozott aljakhoz, alumíniumhoz és egyes műanyag típusokhoz. A feldolgozás ecsettel, hengerezéssel és szórással lehetséges.

Feldolgozási utasítások



Keverési arány

Edző

WEP 9500-25

festék : edző (tömeg szerint)

5 : 1

festék : edző (térfogat szerint)

3,7 : 1



Edző

Mipa WEP 9500-25



Fazékidő

3 - 4 óra 20°C-nál



Hígítás

Mipa WBS VE-Wasser



Szórési viszkozitás

Szórópisztoly

30 - 40 s 4 mm DIN

Airmix / Airless

50 - 60 s 4 mm DIN



Felhordás

Felhordási mód

Szórópisztoly/HVLP

Airmix / Airless

Ecset/henger

Edző

–

–

–

Nyomás (bar)

2,0 - 2,5

100 - 120

–

Fúvóka (mm)

1,4 - 1,8

0,23 - 0,33

–

Rétegszám

2 - 3

1 - 2

–

Hígítás (%)

0 - 5

0

0



Száradási idő

Edző

–

–

Tárgyhőm.

20°C

60°C

Porszáraz

45 - 55 perc

–

Érintésszáraz

1 - 2 óra

45 - 60 perc

Szerelhető

24 - 48 óra

60 perc

Csiszolható

–

–

Átvonható

2 óra

30 perc

24 óránál hosszabb száradás esetén köztes csiszolás szükséges.

Ismertetőjegyek

Főbb jellemzők:

Kötőanyag bázis:

Szárazanyag tartalom (tömeg %):

Szárazanyag tartalom (térfogat %):

Szállítási viszkozitás DIN 53211 4 mm (mp-ben):

Sűrűség ISO 2811 (kg/l):

Fényességi fok DIN EN ISO 2813 W 60° (fényességi egységek):

epoxigyanta diszperzió

53 - 59

37 - 39

Tixotróp

1,3 - 1,5

35 - 45 félfényes

Verzió szám: d 9/0215

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmazhatóságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkorin tárgyfeltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Telefon: +49(0)87 03/922-0 · www.mipa-paints.com

MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Telefon: 0622 514-518 · info@mipahungaria.hu · www.mipa-paints.hu

- Tulajdonságok:**
- aktív korrózióvédelem (cinkfoszfát)
 - kiváló kémiai és mechanikai ellenállások
 - használható hőre lágyuló aljzatok szigetelésére
 - hőállóság rövid idejű hőterhelés esetén: 180°C
 - hőállóság tartós hőterhelés esetén: 150°C
 - jól tapad acélon, horganyzott felületen, alumíniumon és műanyagokon (PMMA, PC, ABS, PBTP, üvegszállal erősített, PC/ABS-keverék)
- Elméleti kiadósság:** ~ 25 m²/kg 10 µm szárazréteg-vastagsággal
- Tárolhatóság:** eredeti zárt kiszerelésben minimum 2 év. Optimális tárolási feltételek +5°C és +25°C között, közvetlen napsugárzástól védve. Eltérő tárolási feltételek az anyag nemkívánatos tulajdonságaihoz vezethetnek.
- VOC-szabályozás:** EU határérték erre a termékre a Decopaint-irányelvek (ChemVOCFarbV) szerint "A/j" kategóriában: 140 g/l
Ebben a termékben maximálisan előforduló VOC értékek:
ecsettel, hengerrel, szórással WEP 9500-25 edzővel: < 40 g/l
- Feldolgozási feltételek:** +10°C felett, maximum 70% relatív páratartalomig alkalmazható a termék. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.
- Felület előkészítése:** olaj, zsír, rozsda, hengerlési reve, valamint az egyéb anyagok, melyek befolyásolják a funkciót és a festést, eltávolítandók!
- Figyelem: a fémtípusok, ötvözetek, fémbevonatok és konverziós rétegek stb. sokfélesége miatt a közvetlen tapadás nem feltételezhető automatikusan. Emiatt az adott felületen tapadáspróbát kell végezni.
- Acél:
- szemcseszórás az Sa 2½ tisztasági fokozat szerint; a szóróanyag maradványokat távolítsa el a felületről és mihamarabb fesse át
 - kézi rozsdamentesítés esetén az St 3 tisztasági fokozat szerint
 - zsírtalanítás Mipa WBS Reiniger vagy Mipa Silikonentferner termékkel
- Horgany:
- Sweep
- Alumínium:
- zsírtalanítás Mipa 2K-Verdünnung termékkel, alaposan P 360/400 szemcsefinomságú csiszolópapírral csiszolni, majd Mipa Silikonentferner termékkel tisztítani
- Műanyagok:
- tisztítás (esetleges elválasztó szereket maradéktalanul el kell távolítani), zsírtalanítás Mipa Kunststoffreiniger termékkel, csiszolás, majd még egyszer a Mipa Kunststoffreiniger termékkel zsírtalanítás.

- Javasolt rétegrend:**
- 1 rétegű felépítés:
acél, horganyozott aljzatok, alumínium:
WEP 2000-50, szárazréteg-vastagság: 50 - 60 µm
 - 2 rétegű felépítés:
acél, horganyozott aljzatok:
alapozó: *WEP 1000-20, szárazréteg-vastagság: 60 - 80 µm
fedőréteg: WEP 2000-50, szárazréteg-vastagság: 50 - 60 µm
 - Alumínium, műanyagok:
alapozó: *WEP 1000-20, szárazréteg-vastagság: 25 - 30 µm
fedőréteg: WEP 2000-50, szárazréteg-vastagság: 50 - 60 µm

*További alapozók is elérhetőek termékínálatunkban, kérjük forduljon szaktanácsadójához vagy alkalmazástechnikusunkhoz.

Egyéb információk: csak szakipari felhasználásra ajánlott!

Az alumínium pasztákkal színezett festéket óvni kell a hőtől. Legfeljebb 35°C-on tárolandó. Amennyiben ezt nem tartják be, túlnyomás alakulhat ki a tárolóedényben.

Az edzőt mechanikusan kell belekeverni az alapfestékbe kb. 2 percig.

Figyelem: a fazékidő vége nem kapcsolódik össze viszkozitás-növekedéssel.

A fazékidő túllépése a mechanikai és kémiai hatásokkal szembeni ellenállás, valamint a fényesség mértékének csökkenéséhez és a habzásra, hólyagosodásra való hajlamhoz vezet.

A száradási idők lerövidülnek a légmozgás mértékének növekedésével és a relatív páratartalom csökkenésével. Légfúvókákkal történő szárítás esetén a száradási idők jelentősen lecsökkennek.

Optimális felhasználási feltételek:

- levegő hőmérséklete: 20 - 25°C
- tárgy hőmérséklete: > 15°C
- levegő relatív páratartalma: 40 - 60%
- levegő áramlási sebesség: > 0,4 m/s

A szemcseszórt fémfelületen a bevonás során esetleg fellépő futórozsdá képződés elkerülése érdekében Mipa WBS Korrosionsinhibitor termék hozzáadható a műszaki adatlapjában foglaltak szerint.

Felhasználás előtt ellenőrizni kell a színárnyalatot.

Eszközök tisztítása: az eszközöket közvetlen használat után Mipa WBS-Pistolenreiniger termékkel tisztítani.

Igény esetén kétkomponensű berendezésekhez fejlesztett tisztítószer is rendelkezésre állnak, kérjük forduljon szaktanácsadójához vagy alkalmazástechnikusunkhoz.

Hulladékkezelés: az ártalmatlanítás országoként az arra jogosult cég(ek) hatáskörébe tartozik.

A csomagoló anyagoknak tisztának, száraznak, idegen anyagoktól mentesnek és teljesen kiürítettnek kell lennie. Műanyag tárolók esetében a fémfogantyút el kell távolítani. A csomagoláson fel kell tüntetni az utolsó töltet termékcímkéjét.