

A Mipa Winner spray "Acryl-Klarlack" színtelen, nem sárgás védőbevonat. Nem alkalmazható közvetlenül vasra, sárgarézre, és alumíniumra.



### **Megjegyzés:**

Teljesen edzett bázis és régi festék bevonatokra.



### **Előkezelés / tisztítás:**

### **Jellemzők:**

Gyorsan szárad  
Könnyű felhasználás, nemsárgul  
Jó szóráskép  
Időjárásálló  
Karc és ütésálló

**Szín /  
Fényesség:**

Színtelen  
Fényes (1700) / Matt (1800)

**Előkészület:**



Erősen rázzuk fel, amíg a keverőgolyók szabadon mozognak!

**Alkalmazás:**



Szóráskép tesztelése - Szórás távolság kb. 20-30 cm  
2-3 réteg, száraz rétegvastagság 50 µm.

**Szellőztetés:**



Rétegek között 3-5 perc

**Használat után:**



Fordítsa meg a dobozt fejjel lefelé és permetezzen, amíg a szelep tiszta nem lesz, ez megakadályozza a szelep eltömődését.

**Száradási idők:**



**Száradás:**

**Porszáraz:** 5 - 10 perc.  
**Érintésre száraz:** 20 - 30 perc.  
**Teljesen száraz:** 2 óra

**Felhasználási feltételek:**

Minimum +10°C és maximum 80% relatív páratartalom.

**Tárolhatóság:**

Szorosan lezárt eredeti dobozban legalább 2 éves eltarthatóság

**VOC-  
szabályozás:**

A termék EC-határértéke (B/e kat.): 840 g / l (2007)  
Ez a termék max. 700 g / l VOC [5,84 lbs / gal]

**Biztonsági  
Információ:**

Olvassa el a megfelelő anyagbiztonsági adatlapot!

Az adatlap csak tájékoztató jellegű! A megadott információk összhangban vannak a legfrissebb tudásunkkal! Szabványoknak és termékeink gyártásának éves tapasztalatán alapul. Az információ nem kötelező érvényű és nem nyújt garanciát.