MŰSZAKI ADATLAP
HENEPUR Dualit

TERMÉKLEÍRÁS

Színtelen bútorlakk, amely az alkalmazási területtől függően egykomponensű (1K) lakként, illetve edző hozzáadásával kétkomponensű (2K) lakként dolgozható fel. A speciálisan kiválasztott fényvédő adalékok optimális védelmet nyújtanak a felület számára a sárgulással szemben. További adalékanyag hozzáadása nem megengedett.

LAKKTECHNIKAI TULAJDONSÁGOK

TANÚSÍTVÁNYOK	
Játékszerek lakkozása	
ÖNORM EN 71-3	nehézfém-kioldódás
BELSŐ VIZSGÁLATOK	
Kémiai hatásokkal szembeni ellenállás	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 előírásainak	2K feldolgozás: 1B követelményosztály
Viselkedés kopás során	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 szabvány 2. vizsgálati fokozatának	2K feldolgozás: 2C követelményosztály (≥ 150 U)
Viselkedés karcolásos terhelésnél	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 szabvány 4. vizsgálati fokozatának	2K feldolgozás: 4D követelményosztály (≥ 1,0 N)

ALKALMAZÁS

Alkalmazható alapozó- és fedőlakként minden felületre a bútoriparban és belsőépítészeti területeken. Normál igénybevételnek kitett bútorfelületek – például nappali-, hálószoba- vagy előszobabútorok – lakkozásához 1K lakként is használható. 2K rendszerként a **HENEPUR Dualit** kiválóan alkalmas konyha- és fürdőszobabútorok, valamint fotelek és asztalok lakkozására.

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag:	Alkid
Sűrűség:	0,89 - 0,94 g/cm^3 20°C-nál
Szín:	színtelen
Fényességi fok:	selyemfényű, selyemmatt, tompamatt
Szállítási viszkozitás:	kb. 35 s DIN 4 mm-es pohárral 20°C-nál

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Tel: 0622 514-510 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK

Felület-előkészítés:	A felületnek szakszerűen előkezeltnek (pormentes és száraz), valamint leválasztó anyagoktól (zsír, szilikon, viasz stb.) mentesnek kell lennie. Facsiszolat: durva pórusú fák: 120 - 180-as szemcse; finom pórusú fák: 150 - 220-as szemcse; köztes csiszolás: 240 - 320-as szemcse
Feldolgozási feltételek:	alkalmazás +15 és 25°C között
Felhordási mód:	Öntés Szórás: Airless Airmix Szórópisztoly fúvókaméret (mm): 0,23 - 0,28 0,23 - 0,28 1,8 - 2,0 szórónyomás (bar): 100 - 150 60 - 100 – levegőnyomás (bar): – 1,0 - 1,5 2,5 - 3,5
Felhordási mennyiség:	120 - 160 g/m² alapozóként 100 - 130 g/m² fedőbevonatként
Keverési arány:	**HENEPUR Dualit : HENECAT PUR Härter 451** 10 : 1 tömeg vagy térfogat szerint
Fazékidő:	kb. 36 óra 20°C-nál; amennyiben a bekevert anyag feldolgozása a következő napon történik, azt 1:1 arányban frissen edzett anyaggal össze kell keverni. A feldolgozhatósági idő további meghosszabbítása nem lehetséges.
Hígítás:	**HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670**
Száradás:	kb. 1-2 óra elteltével csiszolható és átlakkozható, azonban a köztes csiszolást minden esetben közvetlenül a következő lakkréteg felhordása előtt kell elvégezni.
Munkaeszközök tisztítása:	**HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670**

TÁROLHATÓSÁG

Lakk:	bontatlan eredeti kiszerelésben +15 és 25°C között tárolva 3 év
Edző:	bontatlan eredeti kiszerelésben +15 és 25°C között tárolva 2 év. **Figyelem: nedvességre érzékeny!** A felbontott edényt jól le kell zárni és az anyagot mielőbb felhasználni.

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.
- Ezután az edzővel jól összekeverni.
- A festék-edző keveréket 10-15 percig reagálni kell hagyni a feldolgozás előtt.
- A rétegrendet nem szabad keverni! (pl. 1K alapozás és 2K fedőlakkozás)
- Pigmentált felületek átvonására nem alkalmas.
- Fehérített felületeken nem alkalmazható.
- Az adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak (20°C / 65% relatív páratartalom). Ettől jelentős eltérések megváltoztatják a festék tulajdonságait és nem megfelelő minőségű festést eredményezhetnek.

11.19/DB

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Tel: 0622 514-510 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu