MŰSZAKI ADATLAP
HENEPUR Isofüller

TERMÉKLEÍRÁS

Nagy töltőképességű, fehér pigmentált 2K PUR alapozó kiváló szigetelő hatással és magas fedőképességgel. Optimalizált megfolyási tulajdonságai révén különösen alkalmas függőleges felületek alapozására.

LAKKTECHNIKAI TULAJDONSÁGOK

TANÚSÍTVÁNYOK	
A tűzzel szembeni viselkedés meghatározása	
MSZ EN 13501-1 (vizsgálat az MSZ EN ISO 11925-2 szerint)	Tűzzel szembeni viselkedés – B Füstképződés – s 1/2 Égve csepegés – d 0
BELSŐ VIZSGÁLATOK	
Kémiai hatásokkal szembeni ellenállás	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 előírásainak	1B követelményosztály

ALKALMAZÁS

Függőleges felületekhez csiszolólakk jellegű karakterrel a bútoriparban és belsőépítészetben. Különösen alkalmas zárt pórusú felületek felépítésére, valamint MDF lapok alapozására további izoláló réteg alkalmazása nélkül.

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag:	Poliészterpoliol
Sűrűség:	kb. 1,38 g/cm^3 20°C-on
Szín:	fehér színezhető a PRO MIX Industry rendszerrel, legfeljebb 20%-ig
Fényességi fok:	nem releváns
Szállítási viszkozitás:	kb. 130 s DIN 4 mm-es pohárral 20°C-on

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Tel: 0622 514-510 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK

Felület-előkészítés:	A felületnek szakszerűen előkezeltnek (pormentes és száraz), valamint leválasztó anyagoktól (zsír, szilikon, viasz stb.) mentesnek kell lennie. Előcsiszolás: 120 - 180-as szemcse; köztes csiszolás: 240 - 320-as szemcse
Feldolgozási feltételek:	alkalmazás +15 és 25°C között
Felhordási mód:	Szórás: Airless Airmix Szórópisztoly fúvókaméret (mm): 0,23 - 0,28 0,23 - 0,28 1,8 - 2,0 szórónyomás (bar): 100 - 150 60 - 100 – levegőnyomás (bar): – 1,0 - 1,5 2,5 - 3,5
Felhordási mennyiség:	100 - 150 g/m² rétegenként
Keverési arány:	**HENEPUR Isofüller : HENECAT PUR Härter 258** 5 : 1 tömeg szerint 4 : 1 térfogat szerint
Fazékidő:	kb. 3 óra 20°C-nál
Hígítás:	**HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670**
Száradás:	porszáraz kb. 20-25 perc elteltével, érintésszáraz kb. 4-5 óra elteltével, csiszolható és átvonható kb. 6 óra elteltével, optimálisan egy éjszakán át tartó száradást követően. Forszírozott szárítás +50°C-ig alkalmazható.
Munkaeszközök tisztítása:	**HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670**

TÁROLHATÓSÁG

Lakk:	bontatlan eredeti kiszerelésben +15 és 25°C között tárolva 3 év
Edző:	1 év bontatlan eredeti kiszerelésben +15 és 25°C között tárolva. **Figyelem: nedvességre érzékeny!** A felbontott edényt jól le kell zárni és az anyagot mielőbb felhasználni.

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.
- Ezután az edzővel jól összekeverni.
- A festék-edző keveréket 10-15 percig reagálni kell hagyni a feldolgozás előtt.
- Az adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak (20°C / 65% relatív páratartalom). Ettől jelentős eltérések megváltoztatják a festék tulajdonságait és nem megfelelő minőségű festést eredményezhetnek.
- Különösen az MDF lapok lakkozásánál figyelembe kell venni az alábbiakat:
  - MDF lapok beszerzésekor ügyelni kell a magas nyerssűrűségű jó minőségre (> 700 kg/m³), valamint arra, hogy a marószerszámok élesre köszörültek legyenek.
  - Nem megfelelő feldolgozási körülmények esetén javasoljuk a HENEPUR Isoliergrund 401 izoláló alapozó használatát a kifogástalan szigetelőhatás, valamint a rákerülő lakkréteg megfelelő stabilitása érdekében.
  - A rétegek közötti tapadási problémák elkerülése érdekében minden lakkozás előtt közvetlenül finom simítócsiszolást kell végezni.

11.19/DB

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Tel: 0622 514-510 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu