MŰSZAKI ADATLAP
HENEPUR Natureffekt

TERMÉKLEÍRÁS

Mélymatt 2K-PUR színtelen lakk, magas fényállósággal, tökéletes terüléssel, nagyon jó csiszolhatósággal. Erre a festékrendszerre jellemző a csekély színélénkítés, ezáltal megőrizhető a kezeletlen fa természetes jellege. Kifejezetten világos fafajtákhoz fejlesztették ki.

LAKKTECHNIKAI TULAJDONSÁGOK

TANÚSÍTVÁNYOK	
Tűzzel szembeni viselkedés	
DIN 4102-01	Építőanyag osztály B1
BELSŐ VIZSGÁLATOK	
Kémiai hatásokkal szembeni ellenállás	
ÖNORM A 1605-12 szerinti besorolás	Igénybevételi osztály 1B1
Viselkedés kopás során	
ÖNORM A 1605-12, 2-es vizsgálat	Követelményosztály 2D (≥ 50 U)
Viselkedés karcolásos terhelésnél	
ÖNORM A 1605-12, 4-es vizsgálat	Követelményosztály 4D (≥ 1,0 N)
Játékszerek festése	
DIN 53160-1/-2 EN 71-3	Izzadság- és nyálállóság Gyermekjátékok biztonsága (nehézfémek migrációja)

ALKALMAZÁS

Minden világos felület festésére alkalmas a bútorgyártásban és a belsőépítészetben, valamint a hidrogén-peroxiddal fehérített felületekre. Gyerekjátékok és olyan fa tárgyak festésére is alkalmas, amelyek alkalmanként élelmiszerekkel érintkezhetnek.

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag:	Akrilát
Sűrűség:	0,89 - 0,95 g/cm^3 20°C-nál
Szín:	színtelen
Fényességi fok:	tompa matt
Szállítási viszkozitás:	kb. 25 s DIN 4 mm-es pohárral 20°C-nál

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Tel: 06 22 514-510 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK

Felület-előkészítés:	A felületnek szakszerűen előkezeltnek (pormentes és száraz), valamint leválasztó anyagoktól (zsír, szilikon, viasz stb.) mentesnek kell lennie. Facsiszolat: durva pórusú fák: 120-180-as; finom pórusú fák: 150-220-as szemcse; Köztes csiszolás: 240 - 320-as szemcse
Feldolgozási feltételek:	alkalmazás +15 és 25°C között
Felhordási mód:	Szórás: Airless Airmix Szórópisztoly fúvókaméret (mm): 0,23 - 0,33 0,28 - 0,33 1,7 - 2,0 szórónyomás (bar): 80 - 100 60 - 80 – levegőnyomás (bar): – 1,5 - 2,5 2,5 - 3,5
Felhordási mennyiség:	100 - 120 g/m² rétegenként
Keverési arány:	**HENEPUR Natureffekt : HENECAT PUR Härter 451** **10 : 1** tömeg vagy térfogat szerint
Fazékidő:	kb. 8 óra 20°C-nál
Hígítás:	**HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670**
Száradás:	Kb. 1-2 óra elteltével csiszolható és átlakkozható, azonban a közbenső csiszolást mindig közvetlenül a következő lakkréteg felhordása előtt kell elvégezni. Az éjszakai száradás növeli a következő lakkréteg töltőképességét.
Munkaeszközök tisztítása:	**HENEVISK W Verdünnung**

TÁROLHATÓSÁG

Lakk:	bontatlan eredeti kiszerelésben +15 és 25°C között tárolva 3 év
Edző:	2 év bontatlan eredeti kiszerelésben +15 és 25°C között tárolva. **Figyelem: nedvességre érzékeny!** A felbontott tartályt gondosan le kell zárni és mielőbb felhasználni.

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.
- Az edzőt jól bele kell keverni.
- A festék-edző keveréket 10-15 percig reagálni kell hagyni a feldolgozás előtt.
- Nem alkalmazható sötét vagy sötétre pácolt faanyokra.
- Erősen igénybe vett felületeken csak korlátozottan alkalmas.
- Nem alkalmas folyamatos nedvességnek kitett felületekre, illetve olyan felületekre, ahol agresszív tisztítószerek használatosak.
- Fehérített felületek esetén feltétlenül be kell tartani a fehérítőszer száradási-/reakcióidejét.
- Az adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak (20°C / 65% relatív páratartalom). Ettől jelentős eltérések megváltoztatják a festék tulajdonságait és nem megfelelő minőségű festést eredményezhetnek.

10.25/DB

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Tel: 06 22 514-510 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu