MŰSZAKI ADATLAP
HENEPUR Sun Blocker Hochglanz

TERMÉKLEÍRÁS

Magasfényű, polírozható (koronggal kifényesíthető) 2K PUR lakk magas szárazanyag-tartalommal, színtelen és színes bútorfelületek végső fedőlakkozásához.
A lakkrendszer jellegzetessége az aljzat sárgulás elleni optimális védelme, amit gondosan kiválasztott UV-szűrők alkalmazása biztosít.

LAKKTECHNIKAI TULAJDONSÁGOK

BELSŐ VIZSGÁLATOK	
Kémiai hatásokkal szembeni ellenállás	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 előírásainak	1B1 követelményosztály
Viselkedés kopás során	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 szabvány 2. vizsgálati fokozatának	2D követelményosztály (≥ 50 U)
Viselkedés karcolásos terhelésnél	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 szabvány 4. vizsgálati fokozatának	4D követelményosztály (≥ 1,0 N)

ALKALMAZÁS

Beltéri bútorfelületek színtelen és színes, magasfényű végső lakkozására szolgál.
Kiemelkedő fényállóságának köszönhetően különösen alkalmas fehér és pasztellszínű alapfelületek fedőlakkozására.
Színtelen lakkrendszerek esetén alapozóként a **HENEPUR Grund 12610** használata javasolt, míg pigmentált (színezett) rendszereknél a **HENEPUR Isofüller** és a **HENEPUR Proficolor** alkalmazása ajánlott.

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag:	Akrilát
Sűrűség:	0,96 - 1,00 g/cm^3 20°C-nál
Szín:	színtelen
Fényességi fok:	magasfényű
Szállítási viszkozitás:	kb. 60 s DIN 4 mm-es pohárral 20°C-nál

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Tel: 0622 514-510 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK

Felület-előkészítés:	A felületnek szakszerűen előkezeltnek (pormentes és száraz), valamint leválasztó anyagoktól (zsír, szilikon, viasz stb.) mentesnek kell lennie. Facsiszolat: durva pórusú fák: 120 - 150-as szemcse; finom pórusú fák: 150 - 220-as szemcse; köztes csiszolás: 240 - 320-as szemcse
Feldolgozási feltételek:	alkalmazás +15 és 25°C között
Felhordási mód:	Szórás: Airless Airmix Szórópisztoly fúvókaméret (mm): 0,23 - 0,28 0,23 - 0,28 1,8 - 2,0 szórónyomás (bar): 100 - 150 60 - 100 – levegőnyomás (bar): – 1,0 - 1,5 2,5 - 3,5
Felhordási mennyiség:	120 - 150 g/m² rétegenként
Keverési arány:	**HENEPUR Sun Blocker Hochglanz : HENECAT PUR Härter 451** 2 : 1 tömeg vagy térfogat szerint
Fazékidő:	kb. 8 óra 20°C-nál
Hígítás:	**HENEVISK Verdünnung 670**
Száradás:	kb. 30 perc elteltével porszáraz, kb. 1 óra elteltével érintésálló, egy éjszakás száradást követően csiszolható és átlakkozható, míg polírozásra, valamint csomagolásra legkorábban 3 nap elteltével alkalmas.
Munkaeszközök tisztítása:	**HENEVISK Verdünnung 670**

TÁROLHATÓSÁG

Lakk:	3 év bontatlan eredeti kiszerelésben +15 és 25°C között tárolva.
Edző:	2 év bontatlan eredeti kiszerelésben +15 és 25°C között tárolva. **Figyelem: nedvességre érzékeny!** A felbontott tartályt gondosan le kell zárni és az anyagot mielőbb felhasználni.

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.
- Ezután az edzővel jól összekeverni.
- A festék-edző keveréket 10-15 percig reagálni kell hagyni a feldolgozás előtt.
- A magasfényű felület minősége nagymértékben függ az előkészítő munkák és a szórástechnika minőségétől. Az alapozás során már meglévő hibákat (pl. túl durva csiszolás, apró habbuborékok, stb.), a magasfényű lakk nem fedi el, hanem éppen kiemeli őket.
- Polírozás (korongozás) közben ügyelni kell a hőmérséklet emelkedésére.
- Az adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak (20°C / 65% relatív páratartalom). Ettől jelentős eltérések megváltoztatják a festék tulajdonságait és nem megfelelő minőségű festést eredményezhetnek.

11.19/DB

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Tel: 0622 514-510 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu