MŰSZAKI ADATLAP
HENEPUR Sun Blocker Rapid

TERMÉKLEÍRÁS

Kiváló minőségű 2K-PUR lakk tökéletes területtel, nagyon jó csiszolhatósággal és kitűnő töltőképességgel és gyors száradással. A lakkrendszer jellegzetessége az aljzat sárgulás elleni optimális védelme, amit gondosan kiválasztott UV-szűrők alkalmazása biztosít.
A **HENEPUR Sun Blocker Rapid** a nanoméretű alapanyagoknak köszönhetően kiemelkedő karc- és kopásállósággal rendelkezik.

LAKKTECHNIKAI TULAJDONSÁGOK

TANÚSÍTVÁNYOK	
Tűzzel szembeni viselkedés	
megfelel az ÖNORM A 3800 1. rész előírásainak	nehezen éghető csöpögésmentes – Tr 1 enyhe füstképződés – Q 1
BELSŐ VIZSGÁLATOK	
Kémiai hatásokkal szembeni ellenállás	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 előírásainak	1B1 igénybevételi osztály
Viselkedés kopás során	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 szabvány 2. vizsgálati fokozatának	2D követelményosztály (≥ 50 U)
Viselkedés karcolásos terhelésnél	
megfelel az ÖNORM A 1605-12 szabvány 4. vizsgálati fokozatának	4D követelményosztály (≥ 1,0 N)
Játékszerek festése	
megfelel az ÖNORM EN 71-3 előírásainak	Játékok biztonsága – meghatározott elemek kioldódása
megfelel a DIN 53160-1/-2 szabványnak	Izzadság- és nyálállóság

ALKALMAZÁS

Minden erősen igénybe vett felület festésére a bútorgyártásban és belsőépítészetben, beleértve a konyhai és a szaniter területeket is: az ÖNORM A1610-12 szerinti II – VIII. alkalmazási területek.
Kifejezetten fehér és színesre lakkozott aljzatok, valamint hidrogén-peroxiddal fehérített felületek fedőlakkjaként került kifejlesztésre. Alkalmas továbbá gyermekjátékok, illetve olyan fa tárgyak festésére is, amelyek alkalmanként élelmiszerrel érintkezhetnek.

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag:	Akrilát
Sűrűség:	0,90 - 0,96 g/cm³ 20°C-nál
Szín:	színtelen
Fényességi fok:	selyemfényű, selyemmatt, tompamatt
Szállítási viszkozitás:	kb. 35 s DIN 4 mm-es pohárral 20°C-nál

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK

Felület-előkészítés:	A felületnek szakszerűen előkezeltnek (pormentes és száraz), valamint leválasztó anyagoktól (zsír, szilikon, viasz stb.) mentesnek kell lennie. Facsiszolat: durva pórusú fák: 120 - 180-as szemcse; finom pórusú fák: 150 - 220-as szemcse; köztes csiszolás: 240 - 320-as szemcse
Feldolgozási feltételek:	alkalmazás +15 és 25°C között
Felhordási mód:	Öntés Szórás: Airless Airmix Szórópisztoly fúvókaméret (mm): 0,23 - 0,28 0,23 - 0,28 1,8 - 2,0 szórónyomás (bar): 100 - 150 60 - 100 – levegőnyomás (bar): – 1,0 - 1,5 2,5 - 3,5
Felhordási mennyiség:	100 - 130 g/m² rétegenként
Keverési arány:	**HENEPUR Sun Blocker Rapid : HENECAT PUR Härter 451** **10 : 1** tömeg vagy térfogat szerint
Fazékidő:	kb. 36 óra 20°C-nál; ha a bekevert anyag a következő nap kerül feldolgozásra, akkor azt 1:1 arányban kell összekeverni frissen edzett anyaggal. A feldolgozási idő további meghosszabbítása nem lehetséges
Hígítás:	**HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670**
Száradás:	Kb. 1-2 óra elteltével csiszolható és átvonható, azonban a köztes csiszolást mindig közvetlenül a következő lakkréteg előtt kell elvégezni. Az egy éjszakán át tartó száradás növeli a következő lakkréteg töltőképességét.
Munkaeszközök tisztítása:	**HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670**

TÁROLHATÓSÁG

Lakk:	3 év bontatlan eredeti kiszerelésben +15 és 25°C között tárolva
Edző:	2 év bontatlan eredeti kiszerelésben +15 és 25°C között tárolva. **Figyelem: nedvességre érzékeny!** A felbontott tartályt gondosan le kell zárni és az anyagot mielőbb felhasználni.

FONTOS TUDNIVALÓK:

- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.
- Ezután az edzővel jól összekeverni.
- A festék-edző keveréket 10-15 percig reagálni kell hagyni a feldolgozás előtt.
- A régi festék-edző keverékek mechanikai és kémiai tulajdonságai gyengébbek.
- Fehérített felületek esetén feltétlenül be kell tartani a fehérítőszer száradási-/reakcióidejét.
- Üveglakkozáshoz nem alkalmas.
- Az adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak (20°C / 65% relatív páratartalom). Ettől jelentős eltérések megváltoztatják a festék tulajdonságait és nem megfelelő minőségű festést eredményezhetnek.

05.26/DB

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Tel: 0622 514-510 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu