HeneVital Lärchenöl

TERMÉKLEÍRÁS

A **HeneVital Lärchenöl** egy növényi alapú olaj, amelyet kifejezetten magas gyantatartalmú fafajták - például a vörösfenyő - kezelésére fejlesztettek ki. Emellett egyéb fafelületek és fa szerkezeti elemek kezelésére is alkalmas védett kültéri területeken.

A **HeneVital Lärchenöl** használatra kész, könnyen felvihető, pára- és légáteresztő, mélyen behatol a fába és víztaszító védőréteget képez a felületen.

Az Österreichisches Lackinstitut (Osztrák Lakkintézet) 404.415. számú szakvéleménye alapján a termék megfelel az ÖNORM EN 71-3 „Játékok biztonsága" szabvány követelményeinek meghatározott elemek kioldódására (migrációjára) vonatkozóan.

MŰSZAKI ADATOK

Szín:	színtelen
Szállítási viszkozitás:	kb. 15 sec 4 mm DIN 20°C-on
Sűrűség:	kb. 0,85 g/ml

ALKALMAZÁS

- Védett kültéri faszerkezetekhez, például homlokzatburkolatokhoz, tetőeresz-aljzatokhoz stb.
- Új felületek és felújító bevonatok készítéshez
- Magas gyantatartalmú fafajták, például vörösfenyő vagy teak felületkezelésére
- Fehérített (világosított) fafelületeken is alkalmazható

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK

Felület előkészítése:	Gyalult vagy csiszolt fa esetén nincs szükség előkezelésre. Időjárásnak kitett, elöregedett fafelületeknél a laza részeket le kell kefélni (csak kemény műanyag vagy sárgaréz kefe használatos), vagy 120-as szemcseméretű csiszolópapírral enyhén megcsiszolni.
Felhordási mód: **ecset** **merítés** **hengerlés** **törlés**	Nem mérettartó elemek védett kültéri területeken, például homlokzati burkolatok, tetőaljzatok, stb: a fa nedvszívó képességétől függően 1 bőséges felhordás, majd a felesleg pamutkendővel történő eltávolítása. Mérettartó elemek, például vörösfenyőből készült faajtók és faablakok: a fa nedvszívó képességétől függően 2 x bőségesen felhordani, köztes szárítással. Minden réteg felhordása után a felesleget el kell távolítani pamutkendővel. Kültéri, statikailag igénybevett faelemek, például tetőszerkezetek, ragasztott gerendák stb. esetében javasoljuk a **Mipaxyl Spezial** termékkel történő előzetes impregnálást, majd 1 bőséges olajozás és a felesleg eltávolítása. „Nedves-a-nedvesre" felvitel is lehetséges kb. 60 perc szikkadás időt követően. Ennek a felhordási módnak az a nagy előnye, hogy a védőréteg egyenletesebben alakul ki.

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Tel: 06 22 514-510 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu

Viszkozitás-korrekció:	**HeneVital Ölverdünnung**
Száradás:	Az oxidatív száradás szobahőmérsékleten, a felvitt mennyiségtől függően kb. 12-16 óra alatt történik. Porszáraz kb. 6-8 óra elteltével.
Eszközök tisztítása:	**HeneVital Ölverdünnung**
Utókezelés, ápolás:	a **HeneVital Lärchenöl** segít megelőzni a fa elszürkülését és az időjárás okozta károsodását, azonban ezeket a folyamatokat csak korlátozott ideig képes késleltetni. Javasolt a bevonatot évente egyszer alaposan átvizsgálni az esetleges sérülések szempontjából. Amennyiben a fa felületén az elszürkülés első jelei megjelennek, az érintett területeket enyhén meg kell csiszolni vagy sárgaréz kefével átkefélni, majd újra kell olajozni.

TÁROLHATÓSÁG

Eltarthatóság:	legalább 2 év bontatlan eredeti csomagolásban.
Tárolási hőmérséklet:	legfeljebb 30°C

FONTOS TUDNIVALÓK

- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. Az esetlegesen kialakult hártyát előtte el kell távolítani.
- Javasolt a felület ellenőrzése (főleg porózus fák esetében) és szükség szerint száraz pamutkendővel való letörlése.
- Nem alkalmas olyan faanyagok kezelésére, amelyek tartósan érintkeznek a talajjal vagy vízzel.
- **Biztonsági figyelmeztetés az öngyulladás veszélyéről:** nem alkalmazható olyan szóróhelyeken, ahol nitrocellulóz (NC) tartalmú lakkokat vagy pácokat dolgoznak fel (a német VBG 23 § 18 szakmai biztosítási társaság előírása szerint). Az olajjal átitatott törlőkendőket vagy rongyokat használat után szétterítve hagyni kell a levegőn megszáradni, majd ártalmatlanítani. Ellenkező esetben hőfelhalmozódás miatt öngyulladás léphet fel.
- A termék feldolgozása, illetve tisztítása során kerülni kell az érintkezést könnyen gyulladó anyagokkal, például tisztítópapírral vagy facsiszolat-porral.
- A tárolóedényt mindig gondosan vissza kell zárni és megakadályozni a levegő bejutását.
- Az adatok szobahőmérsékletre (20°C / 65% relatív páratartalom) vonatkoznak.

07.22/DB

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Tel: 06 22 514-510 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu