MŰSZAKI ADATLAP
HENELIT PE-Glasfaserspachtel

TERMÉKLEÍRÁS
2K-poliészter-üvegszálas kitt repedések, kisebb lyukak és átrozsdásodások áthidalására személygépkocsi-javításban, jármű- és gépgyártásban, valamint hajóépítésben. Tapadása vasra, acélra, üvegszálas műanyagra és fára. Vízálló, kitűnő állékonyságú, korlátozottan csiszolható.

SZÍN
világosbézs

EDZŐ
Härter P

KEVERÉSI ARÁNY
bázis:edző
100:2 tömeg szerint

FELDOLGOZÁSI FELTÉTELEK
Feldolgozási hőmérséklet legalább +10°C, maximális páratartalom 80%. A poliészter kitt +10°C alatt nem keményedik ki.
Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

SZÁRADÁS
+20°C-os tárgyhőmérsékletnél
20 perc elteltével csiszolható

+60°C-os tárgyhőmérsékletnél
5 - 10 perc elteltével csiszolható

INFRAVÖRÖS SZÁRÍTÁS
4 - 5 perc (távolság kb. 80 cm és legfeljebb 80°C

FELDOLGOZÁSI IDŐ
20°C-nál 4 - 5 perc

VOC-adatok
EU határérték: termékkategória B/b 250 g/l
Ez a termék használatra kész beállításban legfeljebb 25 g/l tartalmú.

FELDOLGOZÁSI TUDNIVALÓK
Csak szakipari felhasználásra ajánlott!
Az aljzatnak tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. A felületeket meg kell csiszolni. A nem kikeményedett régi festékrétegeket vagy alapozókat el kell távolítani.
Nem alkalmazható hőre lágyuló vagy savas (reakciós alapozók) termékeken.
A kittet és az edzőt alaposan össze kell keverni. Nem szabad 3%-nál több edzőt használni! Az edző alul- vagy túladagolása foltosodást okozhat a fedőfestékben.
A teljes festendő felületet minden munkafázis előtt Silikonentferner (szilikoneltávolító) anyaggal meg kell tisztítani és zsírtalanítani.

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.
Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Telefon: 0622 514-518 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu

A sérült helyeket fémig meg kell tisztítani a rozsdától, majd P 80 / 150 szemcseméretű csiszolópapírral szárazon csiszolni.
Színesfémeken (pl. alumíniumon, horganyzott felületeken) végzett kittelési munkák esetén előzetes alapozás szükséges az optimális tapadás biztosításához.
Fokozott korrózióvédelem érdekében – például veteránjármű-restaurálásnál – alapozás szükséges.
Száradás után száraz csiszolás P 150 / 240 szemcseméretű csiszolópapírral. A teljes felületet a töltőalapozó felhordása előtt P 240 / 360 szemcseméretű száraz csiszolópapírral mattítani kell.
A kitt kizárólag szárazon csiszolható.
Átfestés előtt 1K vagy 2K töltőalapozóval szigetelni kell.

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel: +43 (0)4242/41026-0 | office@henelit.at
MIPA Hungária Kft. | H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. | Telefon: 0622 514-518 | info@mipahungaria.hu | www.mipahungaria.hu